Scheda Tecnica

LEGNO VIVO POLIURETANICO





- Finitura Poliuretanica lucida per legno
- Idonea per interno ed esterno
- Elastica e resistente alle intemperie

Codice	1105
Descrizione	A base di resine poliuretancihe monocomponenti Legno Vivo è una vernice trasparente brillante, essiccante all'aria, di rapido indurimento; il film asciutto presenta elevate caratteristiche di resistenza all'abrasione, agli agenti atmosferici e chimici, buona flessibilità e compattezza. E'indicato per supporti a base legno.
Impiego	Superfici in legno nuove, vecchie, precedentemente verniciate tipo: perlinato, persiane, steccati, sottotetti ecc.
Aspetto del film	Lucido
Colore	Trasparente
Componenti	1
Indurimento	Evaporazione del solvente ed polimerizzazione ossidativi

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Peso specifico	0,890 gr / ml
Volume dei solidi	44 %
VOC	400 gr/ litro
Resa teorica	7 mq / litro per uno spessore di 60 micron (2 mani)
Punto di infiammabilità	34°C
Preparazione delle superfici	Superfici nuove o riportate a nuovo: Carteggiare per asportare le fibre di legno sollevate, eventuali tracce di resina vanno asportate mediante utilizzo di diluente nitro. Stuccare eventuali imperfezioni, carteggiare ed asportare la polvere. Dare una prima mano di impregnante colorato Dopo essiccazione, carteggiare e dare una mano di legno vivo sintetico per manufatti destinati all'interno, per l'esterno 2 mani. Superfici già verniciate: Eliminare vecchi strati di vernice in fase di distacco ed irruvidire la superficie. Carteggiare eventuali stuccature e depolverare. Applicare come sopra.
Preparazione del prodotto	Miscelare il prodotto prima dell'uso Componente A 100 Diluente sintetico 0 – 5%
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 8 a 35°C Temperatura supporto: > di 5°C Umidità: 0 – 80 % Umidità del supporto: < 10%
Tempi di essiccazione e indurimento	10°C: 6 ore al tatto, 18 ore in profondità 20°C: 3 ore al tatto, 10 ore in profondità 30°C: 1 ore al tatto, 6 ore in profondità

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Tempi per la sovraverniciatura	Minimo (ore): 10°C - 18 ore; 20°C - 10 ore; 30°C - 6 ore
Applicazione	Pennello, rullo, spruzzo Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola. Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio. Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate
Durata in magazzino	2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)
Confezioni	Comp A Lt. 4 Lt. 1

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it