

LOPAC



Pittura Opaca di Fondo

Ottima Dilatazione

Buona Carteggiabilità



Codice

0303

Descrizione

Lopac è una classica pittura cementante di fondo per legno, ma a base acquosa (acrilica) con tutti i pregi di atossicità e di rispetto ambientale che caratterizzano la nostra linea ad acqua. Possiede un'ottima dilatazione rispetto ad anolighi prodotti al solvente, buona pennellabilità e indurimento pur conservando una buona carteggiabilità.

Impiego

Lopac può essere applicata su qualsiasi supporto in legno o superfici in muratura, i una o due mani a seconda del grado di riempitura richiesto.

Aspetto del film

Opaco

Colore

Bianco

Componenti

1

Indurimento

Fisico per evaporazione dell'acqua e coalescenza del polimero

Peso specifico

1,280 gr/lt

Volume dei solidi	38,8 %
Voc	48 gr/litro
Spessore minimo	50 - 60 micron
Resa teorica	6,4 mq / litro per uno spessore di 50 micron secchi
Punto di infiammabilità	> 114°C
Resistenza alla temperatura	Max 60°C
Preparazione delle superfici	Superfici nuove: Legno nuovo: prima di applicare Lopac eventualmente stuccare con Resinstuk. Legno con vecchie pitturazioni ben ancorate: prima di applicare Lopac carteggiare con cura; Muro: usare Lopac per evitare il distacco di vecchie pitturazioni prima di usare il nostro smalto all'acqua Nubilac. In presenza di superfici ad elevata alcalinità (intonaci a calce) usare un isolante neutralizzante universale, a base di resine alcali resistenti. Lo stesso trattamento è consigliabile in caso di superfici precedentemente trattate con calce o sfarinanti.
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 - 85 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.
Tempi di essiccazione e indurimento	Per spessori di 50 micron: 10°C: 3 ore al tatto, 8 ore in profondità 20°C: 1 ore al tatto, 4-5 ore in profondità 30°C: 0,5 ora al tatto, 2 ore in profondità

**Tempi per la
sovraverniciatura**

Minimo: 10°C - 8 ore; 20°C - 4 ore; 30°C - 3 ore
Massimo (mesi): illimitato in assenza di contaminanti

Applicazione

Pennello, rullo, spruzzo
Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola.
Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio.
Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate

Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Comp A Lt. 2,5 - Lt. 0,750

