

LUXURY



Finitura lucida bucciata a base acqua

Elevata lavabilità

Idoneo per interno ed esterno



Prodotti Professionali

Codice

0905

Descrizione

Pittura a base di copolimeri vinilversatici in dispersione acquosa. Indicato per interno di ospedali, scuole, e per tutti gli ambienti dove è richiesto un elevato standard di pulizia. Se applicato con l'apposito rullo si ottiene l'effetto Buccia d'Arancia.

Impiego

Può essere applicato su intonaci vecchi e nuovi a base di leganti idraulici, su calcestruzzo, superfici in gesso e cartongesso. Vecchie pitture di natura organica o inorganica, purchè ben aderenti. Evitare l'applicazione su supporti umidi o tendenzialmente alcalini.

Aspetto del film

Lucido

Colore

Bianco e da cartella

Componenti

1

Indurimento

Fisico per evaporazione dell'acqua e coalescenza del polimero

Peso specifico	Da 1,170 gr/m								
Volume dei solidi	43 %								
VOC	71,53 gr/ litro								
Spessore minimo	100 micron								
Resa teorica	4,3 mq / litro per uno spessore di 100 micron secchi								
Punto di infiammabilità	Componente A > 114°C								
Preparazione delle superfici	Superfici nuove: Primerizzate con isolante acrilico (IMPRIMITURA ACRILICA), in presenza di superfici ad elevata alcalinità (intonaci a calce) usare un isolante neutralizzante universale, a base di resine alcali resistenti a base solvente (PRIMER ALLA PLIOLITE) o a base acqua (H95 IMPRIMIUTRA) In presenza di pitture a calce o tempera, asportarle interamente dalla superficie mediante lavaggio o abrasione. In presenza di muffe provvedere a un adeguato trattamento antimuffa con il nostro SET ANTIMUFFA.								
Preparazione del Prodotto	Miscelare il prodotto prima dell'uso <table> <tr> <td>Componente A</td><td>100</td></tr> <tr> <td>Acqua</td><td>1° mano diluire al 20 - 25%</td></tr> <tr> <td></td><td>2° mano diluire al 10 - 15%</td></tr> <tr> <td></td><td>max 5% per ridurre l'effetto bucciato</td></tr> </table>	Componente A	100	Acqua	1° mano diluire al 20 - 25%		2° mano diluire al 10 - 15%		max 5% per ridurre l'effetto bucciato
Componente A	100								
Acqua	1° mano diluire al 20 - 25%								
	2° mano diluire al 10 - 15%								
	max 5% per ridurre l'effetto bucciato								
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 - 75 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.								

Tempi di essiccazione e indurimento

A 25°C e 65% di umidità 1 - 2 ore

Tempi per la sovraverniciatura

6 ore

Applicazione

Rullo, pennello solo piccoli ritocchi.
Per applicazioni a rullo utilizzare rulli in spugna a grana media.

Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Lt. 14; Lt. 5; Lt. 2,5.

Note e avvertenze generali

Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo (temperatura ambiente non inferiore a 5°C).
Per evitare difetti di filmazione, non applicare in presenza di condensa, sotto l'azione diretta del sole e del vento ea temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 30°C o con umidità relativa superiore all'85%. Basse temperature e alte percentuali di umidità possono alterare i tempi di essiccazione.
Mescolare accuratamente prima e durante l'utilizzo.
In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che gli stessi siano asciutti e ben stagionati (minima quattro settimane).
In presenza di muffe o funghi eliminare gli inquinanti con LASER 23.
Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto, soprattutto in caso di pareti già pitturate.
Applicazioni realizzate in condizioni atmosferiche diverse, a distanza di tempo e/o con lotti differenti possono risultare di tonalità non omogenee.
Per evitare differenze cromatiche, si consiglia di utilizzare lo stesso lotto di fabbricazione per la medesima parete e di terminare sempre l'applicazione su spigoli, marcapiani o in zone dove gli eventuali segni di ripresa non siano visibili.
Non utilizzare tinte riprodotte con sistemi differenti.
Per lavori all'esterno di notevole impegno e con necessità di resistenze particolari consultare il servizio tecnico.
Si raccomanda l'impiego di teli ombreggianti a protezione da eventuali piogge e dai raggi solari.
In caso di piogge nei primi 5-10 giorni dall'applicazione, si potrebbero evidenziare zone con colature traslucide: tale fenomeno è destinato a scomparire nel tempo.
Il prodotto acquista le sue proprietà di resistenza dopo circa 15-20 giorni dall'applicazione.
Le rese sono calcolate su supporti adeguatamente preparati e mediamente assorbenti; si consiglia di determinare la resa effettiva con una prova pratica sul supporto specifico.

Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso. Non utilizzare acqua corrente per l'operazione di pulizia

I contenitori vuoti o con tracce poco evidenti di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.