

MARMOREO



Stucco Autolucidante

A base di Calce Spenta

Traspirante



Codice

0719

Descrizione

E' uno stucco autolucidante a base di calce spenta bicarbonata, polvere di marmo e additivi di natura vegetale adatta ad ottenere piacevoli effetti antichi. Essendo un prodotto traspirante MARMOREO non è lavabile. Nel caso lo si voglia rendere lavabile applicare una o due mani del nostro prodotto ANTICHE CERE.

Impiego

Si applica su qualsiasi superficie murale interna, previa preparazione del supporto, permettendo la massima traspirabilità, favorendo la naturale diffusione dell'umidità attraverso l'intonaco e la muratura, ed infine evitando la formazione di muffe e batteri e nel tempo.

Aspetto

Pasta bianca tixotropica

Indurimento

Coalescenza dell'emulsione vinilica

Peso specifico

gr/ml

Preparazione delle superfici

Superfici nuove: assicurarsi che i supporti siano ben asciutti. In presenza di muffe, trattare la superficie con idonei risananti. Eliminare eventuali efflorescenze e pitture in fase di distacco mediante spazzolatura e lavaggio. Primerizzare il tutto con una mano del nostro prodotto SABBIAFOND PER MARMOREO diluito al 20-25% con acqua.

Superfici vecchie: eliminare vecchie pitture in fase di distacco. Pitture a base di tempera vanno asportate mediante spazzolatura e lavaggio. Primerizzare il tutto con una mano del nostro SABBIAFOND PER MARMOREO diluito al 20-25% con acqua.

Preparazione del prodotto

Prodotto pronto all'uso. Mescolare il prodotto prima dell'uso con una spatola

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: da + 8 a 35°C

Umidità: 0 - 75 %

Umidità del supporto < 10%

Essiccazione

A 20°C e 65% UR Spessore 400 - 500 micron

Carteggiabile dopo 1 - 2 ore in funzione dello spessore

Sovraverniciabile dopo 5 - 6 ore previa imprimitura con fissativo.

Applicazione

Dopo aver applicato una mano del SABBIAFONDO PER MARMOREO per assicurare un perfetto ancoraggio procedere con la preparazione della tinta con i colori indicati sulla nostra cartella colori indicati sulla nostra cartella e lasciare riposare per almeno 24 ore. Prima mano: applicare MARMOREO sulla superficie con una spatola in acciaio. Attendere dalle 8 alle 14 ore per una perfetta essiccazione e applicare una seconda mano di MARMOREO sulla superficie con una spatola in acciaio. Attendere dalle 8 alle 14 ore per una perfetta essiccazione e applicare una seconda mano di MARMOREO con la spatola in acciaio a rasatura per rendere la superficie completamente liscia. Attendere 8-10 ore per l'essiccazione. Prima di applicare la terza mano si consiglia di miscelare il MARMOREO per renderlo più fluido nell'applicazione. Così facendo il prodotto penetrerà su tutta la superficie andando a chiudere eventuali fessure rendendo il supporto perfettamente liscio. L'applicazione della terza mano deve essere effettuata con la spatola in acciaio inclinata nella modalità metto e tolgo per circa 1 metro quadrato. Attendere 30 secondi circa e ripassare con la spatola sempre in posizione inclinata e ben pulita. Procedere in questa maniera su tutta la superficie sovrapponendosi al precedente per eliminare eventuali segni di giunzione. Così facendo si otterrà una superficie completamente lucida e morbida al tatto.

Durata in magazzino

2 anno in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Kg. 20 Kg. 10 Kg. 2 Kg.

