

MUROVIVO FREE



Pittura idrodiluibile antimuffa

Anticondensa

Esente da formaldeide



Descrizione

Pittura a base di resina vinilversatica modificata con sfere di vetro cave, che assicura buon isolamento termico ed un ottimo effetto barriera anticondensa arricchita dall'aggiunta di agenti antimuffa ed antialghe assolutamente innocui per l'uomo, ma con la funzione di impedire la formazione di batteri e preservare il muro per lunghissimo tempo dalla formazione delle stesse muffe ed alghe. Murovivo è una pittura formaldeide free.

Impiego

Idoneo per la protezione di superfici murali in ambienti umidi o sottoposti a condensa tipo: bagni, cucine, cantine, lavanderie ecc. Può essere applicato su intonaci vecchi e nuovi, su calcestruzzo, superfici in gesso e cartongesso, vecchie pitture purchè ben aderenti.

Aspetto del film

Opaco

Colore

Bianco e da cartella

Componenti

1

Indurimento

Fisico per evaporazione dell'acqua e coalescenza del polimero.

Peso specifico	0,900 gr/ml				
VOC	12 gr/ litro				
Resa teorica	6 mq / litro per supporti lisci e a medio assorbimento				
Punto di infiammabilità	> 114°C				
Resistenza alla temperatura	Max 60°C				
Preparazione delle superfici	Superfici nuove: Gli intonaci nuovi o i rappezzi devono essere stagionati, puliti, asciutti e non sfarinanti. In presenza di muffe trattare la superficie come segue: applicare una prima mano del nostro SD SPARY e asciugare la superficie con un panno, successivamente applicare una mano del nostro SANIMUF con pennello o rullo e lasciare agire minimo 24 ore, massimo 48 ore, quindi procedere con l'applicazione di due mani di MUROVIVO FREE. Rimuovere mediante spazzolatura o lavaggio eventuali efflorescenze. Primerizzare le superfici pulite con il nostro fissativo acrilico ACRILSOL. Superfici già pitturate: Asportare le parti di pittura in fase di distacco, nel caso di pitture a base tempera o calce prevedere la totale asportazione mediante lavaggio e spazzolatura.				
Preparazione del prodotto	Miscelare il prodotto prima dell'uso e aggiungere l'acqua <table> <tr> <td>Componente A</td><td>100</td></tr> <tr> <td>Acqua</td><td>max 5 - 10 %</td></tr> </table>	Componente A	100	Acqua	max 5 - 10 %
Componente A	100				
Acqua	max 5 - 10 %				
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 8 a 40°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 - 80 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.				

Precauzioni:

Non applicare su supporti umidi o non stagionati
Non applicare a temperatura al di sotto dei 10°C
Non applicare con umidità superiore a 80%.

Tempi di essiccazione e indurimento

Per spessori di 100 micron	10°C	20°C	30°C	
Secco al tatto	3	1	0,5	ore
Secco in profondità	12	8	4	

Tempi per la sovraverniciatura

Minimo (ore)	10°C	20°C	30°C
	12	8	4
Massimo	illimitato in assenza di contaminanti		

Applicazione

Pennello, rullo
Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola.
Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio.
Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate

Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Lt. 14 - Lt. 5 - Lt. 2,5

Note e avvertenze generali

Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo (temperatura ambiente non inferiore a 5°C).
Per evitare difetti di filmazione, non applicare in presenza di condensa, sotto l'azione diretta del sole e del vento ea temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 30°C o con umidità relativa superiore all'85%.
Basse temperature e alte percentuali di umidità possono alterare i tempi di essiccazione.
Mescolare accuratamente prima e durante l'utilizzo.
In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che gli stessi siano asciutti e ben stagionati (minima quattro settimane).
In presenza di muffe o funghi eliminare gli inquinanti con LASER 23.
Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto, soprattutto in caso di pareti già pitturate.
Applicazioni realizzate in condizioni atmosferiche diverse, a distanza di tempo e/o con lotti differenti possono risultare di tonalità non omogenee.
Per evitare differenze cromatiche, si consiglia di utilizzare lo stesso lotto di fabbricazione per la medesima parete e di terminare sempre l'applicazione su spigoli, marcapiani o in zone dove gli eventuali segni di ripresa non siano visibili.
Non utilizzare tinte riprodotte con sistemi differenti.
Per lavori all'esterno di notevole impegno e con necessità di resistenze particolari consultare il servizio tecnico.

Si raccomanda l'impiego di teli ombreggianti a protezione da eventuali piogge e dai raggi solari.

In caso di piogge nei primi 5-10 giorni dall'applicazione, si potrebbero evidenziare zone con colature traslucide: tale fenomeno è destinato a scomparire nel tempo.

Il prodotto acquista le sue proprietà di resistenza dopo circa 15-20 giorni dall'applicazione.

Le rese sono calcolate su supporti adeguatamente preparati e mediamente assorbenti; si consiglia di determinare la resa effettiva con una prova pratica sul supporto specifico.

Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso. Non utilizzare acqua corrente per l'operazione di pulizia

I contenitori vuoti o con tracce poco evidenti di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.