Scheda Tecnica

Nitrocolor Opaco/Lucido





Smalto nitro alchidico

Brillante ed elastico

Buona resistenza agli agenti atmosferici

Codice	0201 - 0202
Descrizione	Smalto nitro cellulosico modificato
Impiego	Come finitura per veicoli industriali, macchine agricole, apparecchiature industriali. Assicura una rapida essiccazione unitamente a una buona resistenza agli agenti atmosferici, urti e abrasione. Può essere applicato direttamente su lamiera.
Aspetto del film	Brillante - Opaco
Colore	Bianco - Nero - Tinte Ral
Componenti	1
Indurimento	Fisico per evaporazione dei solventi
Peso specifico	1,080 – 1,120

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Volume dei solidi	38%
Voc	385 gr/lt
Spessore minimo	50 – 60 micron
Resa teorica	6,3 mq / litro per uno spessore di 60 micron secchi
Punto di infiammabilità	6°C
Resistenza alla temperatura	Max 100°C
Preparazione delle superfici	Superfici primerizzate con antiruggini RE o lamiera sgrassata
Preparazione del prodotto	Miscelare il prodotto prima dell'uso e aggiungere il diluente Componente A: 100 Diluente: 30 – 40 % Diluente Nitro in funzione dello spessore del film secco da applicare.
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 – 85 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada
Tempi di essiccazione e indurimento	Per spessori di 60 micron: 10°C: 1 ore al tatto, 8 in profondità 20°C: 25' al tatto, 2 ore in profondità 30°C: 12' minuti al tatto, 1 ora in profondità
Tempi per la sovraverniciatura	Minimo (ore): 10°C - 12 ore; 20°C - 8 ore; 30°C - 6 ore Massimo: illimitato in assenza di contaminanti
Applicazione	Spruzzo Pennello solo per ritocchi

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Durata in magazzino	2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)
Confezioni	Kg. 20 - Lt. 4 - Lt. 0,750

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it