

Nitrocolor Ruote



Smalto nitro alchidico

Brillante ed elastico

Buona resistenza agli agenti atmosferici



Codice

0206

Descrizione

Smalto nitro cellulosico modificato

Impiego

Come finitura per veicoli industriali, macchine agricole, apparecchiature industriali. Assicura una rapida essiccazione unitamente a una buona resistenza agli agenti atmosferici, urti e abrasione. Può essere applicato direttamente su lamiera.

Aspetto del film

Brillante

Colore

Alluminio

Componenti

1

Indurimento

Fisico per evaporazione dei solventi

Peso specifico

1,080 - 1,120

Volume dei solidi

38%

Voc	385 gr/litro
Spessore minimo	50 - 60 micron
Resa teorica	6,3 mq / litro per uno spessore di 60 micron secchi
Punto di infiammabilità	6°C
Resistenza alla temperatura	Max 100°C
Preparazione delle superfici	Superfici primerizzate con antiruggini RE o lamiera sgrassata.
Preparazione del prodotto	Miscelare il prodotto prima dell'uso e aggiungere il diluente Componente A: 100 Diluente: 30 - 40 % di Diluente Nitro in funzione dello spessore del film secco da applicare
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 - 85 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada
Tempi di essiccazione e indurimento	Per spessori di 60 micron: 10°C: 1 ore al tatto, 8 in profondità 20°C: 25' al tatto, 2 ore in profondità 30°C: 12' minuti al tatto, 1 ora in profondità
Tempi per la sovraverniciatura	Minimo (ore): 10°C - 12 ore; 20°C - 8 ore; 30°C - 6 ore Massimo: illimitato in assenza di contaminanti

Applicazione

Spruzzo
Pennello solo per ritocchi

Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Kg. 20 - Lt. 4 - Lt. 0,750

