Scheda Tecnica

NUBILAC THERMO





- Smalto idrodiluibile
- Ottima lavabilità e brillantezza
- Indicato per termosifoni e tubazioni

Codice	0302
Descrizione	Smalto acrilico a base acqua per termosifoni e tubazioni. Rispetta l’ambiente perché privo di sostanze nocive, inodore, diverso dai tradizionali smalti sintetici al solvente, all’atto dell’accensione del riscaldamento non emana odori sgradevoli. Può essere applicato a “finestre chiuse”.
Impiego	Appositamente studiato per la verniciatura di termosifoni e tubazioni di acqua calda. .
Aspetto del film	Lucido
Colore	Bianco, avorio e bianco ghiaccio
Componenti	1
Indurimento	Fisico per evaporazione dell’acqua e coalescenza del polimero.
Peso specifico	Da 1,230 gr/m

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Volume dei solidi	38,8 %
VOC	48 gr/ litro
Spessore minimo	50 - 60 micron
Resa teorica	6,4 mq / litro per uno spessore di 50 micron secchi
Punto di infiammabilità	Componente A > 114°C
Resistenza alla temperatura	Max 60°C
Preparazione delle superfici	Superfici nuove: Primerizzate con isolante acrilico, in presenza di superfici ad elevata alcalinità (intonaci a calce) usare un isolante neutralizzante universale,a base di resine alcali resistenti. Lo stesso trattamento è consigliabile in caso di superfici precedentemente trattate con calce o sfarinanti. Superfici metalliche: prime rizzare con la nostra antiruggine a base acqua UNDER.
Preparazione del prodotto	Miscelare il prodotto prima dell'uso e aggiungere l'acqua Componente A 100 Acqua max 20%
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 – 85 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Tempi di essiccazione e indurimento	Per spessori di 50 micron: 10°C: 3 ore al tatto, 8 ore in profondità 20°C: 1 ore al tatto, 4-5 ore in profondità 30°C: 0,5 ora al tatto, 2 ore in profondità
Tempi per la sovraverniciatura	Minimo: 10°C - 8 ore; 20°C - 4 ore; 30°C - 3 ore Massimo (mesi): illimitato in assenza di contaminanti
Applicazione	Pennello, rullo, spruzzo Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola. Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio. Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate
Durata in magazzino	2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)
Confezioni	Comp A Lt. 2,5 Lt. 0,750

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it