

NUBILAC THERMO



Smalto idrodiluibile

Ottima lavabilità e brillantezza

Indicato per termosifoni e tubazioni



Codice

0302

Descrizione

Smalto acrilico a base acqua per termosifoni e tubazioni. Rispetta l'ambiente perché privo di sostanze nocive, inodore, diverso dai tradizionali smalti sintetici al solvente, all'atto dell'accensione del riscaldamento non emana odori sgradevoli. Può essere applicato a "finestre chiuse".

Impiego

Appositamente studiato per la verniciatura di termosifoni e tubazioni di acqua calda.

Aspetto del film

Lucido

Colore

Bianco, avorio e bianco ghiaccio

Componenti

1

Indurimento

Fisico per evaporazione dell'acqua e coalescenza del polimero.

Peso specifico

Da 1,230 gr/m

Volume dei solidi	38,8 %				
VOC	48 gr/ litro				
Spessore minimo	50 - 60 micron				
Resa teorica	6,4 mq / litro per uno spessore di 50 micron secchi				
Punto di infiammabilità	Componente A > 114°C				
Resistenza alla temperatura	Max 60°C				
Preparazione delle superfici	Superfici nuove: Primerizzate con isolante acrilico, in presenza di superfici ad elevata alcalinità (intonaci a calce) usare un isolante neutralizzante universale, a base di resine alcali resistenti. Lo stesso trattamento è consigliabile in caso di superfici precedentemente trattate con calce o sfarinanti. Superfici metalliche: prime rizzare con la nostra antiruggine a base acqua UNDER.				
Preparazione del prodotto	Miscelare il prodotto prima dell'uso e aggiungere l'acqua <table> <tr> <td>Componente A</td><td>100</td></tr> <tr> <td>Acqua</td><td>max 20%</td></tr> </table>	Componente A	100	Acqua	max 20%
Componente A	100				
Acqua	max 20%				
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 - 85 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.				

**Tempi di essiccazione e
indurimento**

Per spessori di 50 micron:
10°C: 3 ore al tatto, 8 ore in profondità
20°C: 1 ore al tatto, 4-5 ore in profondità
30°C: 0,5 ora al tatto, 2 ore in profondità

**Tempi per la
sovraverniciatura**

Minimo: 10°C - 8 ore; 20°C - 4 ore; 30°C - 3 ore
Massimo (mesi): illimitato in assenza di contaminanti

Applicazione

Pennello, rullo, spruzzo
Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola.
Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio.
Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate

Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Comp A Lt. 2,5 Lt. 0,750