Scheda Tecnica

PRIMER AI SILICATI

Impregnante a base di silicato di potassio

Consolidante

Codice	0606
Descrizione	Silicato di potassio modificato in soluzione acquosa con dispersione acrilica che conferisce al prodotto un'elevata penetrazione ed un ottimo consolidamento al supporto.
Impiego	Per il consolidamento e l'impregnazione di superfici murali prima dell'applicazione di rivestimenti ai silicati. Idoneo per intonaci a calce o equivalenti, sconsigliato su gesso e cartongesso, su vecchie verniciature.
Aspetto del film	Opaco
Componenti	1
Indurimento	Fisico per evaporazione dell'acqua e coalescenza del polimero.
Peso specifico	Da 1,130 gr/ml

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

VOC	20 gr/ litro
Resa teorica	8 - 9 mq / litro su supporti a media porosità
Punto di infiammabilità	Componente A > 114°C
Preparazione delle superfici	Intonaci: Assicurarsi che il supporto abbia superato un tempo di maturazione di 28 giorni e che la sua umidità sia inferiore al 10%. Rimuovere mediante lavaggio e spazzolatura eventuali efflorescenze. Vecchie pitturazioni vanno totalmente asportate. Eventuali livellamenti o rifacimenti vanno effettuati con malte compatibili con il silicato di potassio(intonaci premiscelati, calce, cemento).
Preparazione del prodotto	Miscelare il prodotto prima dell'uso e aggiungere l'acqua Componente A 100 Acqua 100
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 – 75 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada. Evitare l'applicazione in presenza di eccessiva condensa o sotto l'azione diretta dei raggi del sole.
Tempi di essiccazione e indurimento	10°C: 5 ore al tatto, 24 ore in profondità 20°C: 1 ore al tatto, 12 ore in profondità 30°C: 0,5 ore al tatto,6 ore in profondità
Tempi per la sovraverniciatura	Minimo (ore): 10°C - 24 ore; 20°C - 12 ore; 30°C - 6 Massimo illimitato in assenza di contaminanti

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Applicazione	Pennello, rullo Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola. Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio. Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate
Durata in magazzino	1 anno in luogo fresco ed asciutto (min 5°C max 35°C)
Confezioni	Lt. 20 Lt. 5 Lt. 1

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it