

## **Scheda Tecnica**

## PRIMER ALLA PLIOLITE









Neutralizzante acrilico per supporti alcalini

Resistente agli agenti atmosferici

Indicato come antipolvere su cls



Codice 0604

Descrizione

Primer trasparente a base di resine stirolo acriliche tipo Pliolite disciolte in solventi aromatici e speciali additivi. Una volta applicato consolida e neutralizza il supporto rendendolo idoneo all'applicazione di qualsiasi pittura.

Impiego

Come isolante fissativo per supporti alcalini o in fibra d'amianto, cls, o vecchie pitturazioni con forte ancoraggio al supporto, prima dell'applicazione di pitture in emulsione o a base solvente. Può essere impiegato come antipolvere su pavimenti in cls.

Aspetto del film

Semilucido

Colore

Trasparente opalescente

Componenti

1

Indurimento

Fisico per evaporazione dei solventi

Copyright 2018 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 00379520729 www.resinacolor.com - www.resinacolor.it



## **Scheda Tecnica**

Peso specifico 0,920 gr/ml

Volume dei solidi 20 %

VOC 600 gr/ litro

Spessore minimo 20 - 30 micron

Resa teorica 10 mg / litro per uno spessore di 20 micron secchi

Punto di infiammabilità Componente A 34°C Diluente 34°C

Preparazione delle superfici

I supporti devono essere stagionati e depolverati. In caso di presenza di vecchie pitturazioni in fase di distacco, eliminare meccanicamente o manualmente e procedere con l'applicazione del prodotto.

Preparazione del prodotto

Componente A 100 Prodotto pronto all'uso

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: da + 5 a  $40^{\circ}$ C Temperatura supporto: > di  $10^{\circ}$ C Umidità: 0 -  $85^{\circ}$ %

Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del

supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.

Tempi di essiccazione e indurimento

Per spessori di 40 micron

10°C: 2 ore al tatto, 24 ore in profondità 20°C: 1 ore al tatto, 8 ore in profondità 30°C: 0,5 ore al tatto, 4 ore in profondità



## Scheda Tecnica

Tempi per la sovraverniciatura

illimitato in assenza di contaminanti

**Applicazione** 

Pennello, rullo, spruzzo

Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola.

Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio.

Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate

Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Comp A 25 I, 5I, 1I.