Scheda Tecnica

PRIMER ALLA PLIOLITE





- Neutralizzante acrilico per supporti alcalini
- Resistente agli agenti atmosferici
- Indicato come antipolvere su cls

Codice	0604
Descrizione	Primer trasparente a base di resine stirolo acriliche tipo Pliolite disciolte in solventi aromatici e speciali additivi. Una volta applicato consolida e neutralizza il supporto rendendolo idoneo all'applicazione di qualsiasi pittura.
Impiego	Come isolante fissativo per supporti alcalini o in fibra d'amianto, cls, o vecchie pitturazioni con forte ancoraggio al supporto, prima dell'applicazione di pitture in emulsione o a base solvente. Può essere impiegato come antipolvere su pavimenti in cls.
Aspetto del film	Semilucido
Colore	Trasparente opalescente
Componenti	1
Indurimento	Fisico per evaporazione dei solventi

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Peso specifico	0,920 gr/ml
Volume dei solidi	20 %
VOC	600 gr/ litro
Spessore minimo	20 - 30 micron
Resa teorica	10 mq / litro per uno spessore di 20 micron secchi
Punto di infiammabilità	Componente A 34°C Diluente 34°C
Preparazione delle superfici	I supporti devono essere stagionati e depolverati. In caso di presenza di vecchie pitturazioni in fase di distacco, eliminare meccanicamente o manualmente e procedere con l'applicazione del prodotto.
Preparazione del prodotto	Componente A 100 Prodotto pronto all'uso
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 – 85 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.
Tempi di essiccazione e indurimento	Per spessori di 40 micron 10°C: 2 ore al tatto, 24 ore in profondità 20°C: 1 ore al tatto, 8 ore in profondità 30°C: 0,5 ore al tatto, 4 ore in profondità

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Tempi per la sovraverniciatura	illimitato in assenza di contaminanti
Applicazione	Pennello, rullo, spruzzo Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola. Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio. Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate
Durata in magazzino	2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)
Confezioni	Comp A 25 l , 5l, 1l.

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it