Scheda Tecnica

PRIMER ALLA PLIOLITE P





- Resistente agli agenti atmosferici
- Idoneo per qualsiasi tipo di intonaco
- Buon potere riempitivo e penetrante

Codice	0615
Descrizione	Pittura a base di resine vinilacriliche modificate a base solvente dotata di un buon potere riempitivo e penetrante .Ideale per isolare pitture murali da supporti alcalini e cicli silossanici.
Impiego	Si applica su supporti diversi quali: intonaci vecchi e nuovi, superfici in calcestruzzo, superfici in gesso e cartongesso, conglomerati di naturale minerale purchè assorbenti.
Aspetto del film	Opaco
Colore	Bianco
Componenti	1
Indurimento	Fisico per evaporazione dei solventi
Peso specifico	1,500 gr/ml

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Volume dei solidi	25 %
VOC	700 gr/ litro
Resa teorica	7-8 mq / litro per strato e su supporti lisci e ad assorbimento medio
Punto di infiammabilità	Componente A 34°C Diluente 34°C
Preparazione delle superfici	Supporti nuovi: Assicurarsi che il supporto sia esente da umidità, asportare eventuali efflorescenze mediante spazzolatura Per supporti vecchi: Asportare parti in fase di distacco, livellare eventuali irregolarità, sigillare eventuali fessurazioni. Vecchie pitturazioni: Asportare mediante spazzolatura, pitture in fase di distacco e altri contaminanti. In presenza di muffe eseguire un lavaggio preventivo con un idoneo risanante prima della spazzolatura.
Preparazione del prodotto	Miscelare il prodotto prima dell'uso e aggiungere il diluente Componente A 100 Diluente max 20% -25% diluente sintetico
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 – 80 % Umidità del supporto < 10% Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada
Tempi di essiccazione e indurimento	10°C: 6 ore al tatto, 12 ore in profondità 20°C: 3 ore al tatto, 6 ore in profondità 30°C: 2 ore al tatto, 4 ore in profondità

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Tempi per la sovraverniciatura	Minimo (ore): 10°C - 12 ore; 20°C - 6 ore; 30°C - 4 ore
Applicazione	Pennello, rullo, spruzzo Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola. Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio. Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate
Durata in magazzino	2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)
Confezioni	Comp A lt 16; lt 4 Diluente 5, 25, 180 lt

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it