Scheda Tecnica

QUARZO LUX NORMALE





A base di farina di quarzo

A base vinilica

Resistente alle intemperie

Codice	0819
Descrizione	Idropittura lavabile al quarzo a base di resine vinilversatatiche e pigmenti fotoresistenti, idonea per finiture murali. Dotata di buona lavabilità e facilità di applicazione, lascia ottimamente traspirare il muro, offrendo un’eccezionale resitenza alle intemperie.
Impiego	Per la verniciatura all’esterno ed all’interno di opere murarie, prefabbricati in cemento armato, gesso mattoni a vista ecc.. Il quarzo oltre ad esaltarne le caratteristiche di resistenza, permette di applicare spessori superiori alle normali lavabili e quindi mascherare le eventuali imperfezioni del supporto.
Aspetto del film	Opco
Colore	Bianco e Tinte Cartella
Componenti	1
Indurimento	Fisico per evaporazione dell’acqua e coalescenza del polimero.

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Peso specifico	Da 1,570 gr/lt
Volume dei solidi	43%
VOC	40 gr/ litro
Spessore minimo	50 -60 micron
Resa teorica	8,6 mq / litro per uno spessore di 50 micron secchi
Punto di infiammabilità	Componente A > 114°C
Resistenza alla temperatura	Max 60°C
Preparazione delle superfici	Superfici nuove: Primerizzate con isolante acrilico (Imprimitura Acrilica). In presenza di superfici ad elevata alcalinità (intonaci a calce o nuovi a base di premiscelato) usare un isolante neutralizzante universale,a base di resine alcali resistenti a base solvente (Primer/P) oppure a base acqua (H95 IMPRIMITURA) Lo stesso trattamento è consigliabile in caso di superfici precedentemente trattate con calce o sfarinanti.
Preparazione del prodotto	Miscelare il prodotto prima dell'uso e aggiungere l'acqua Componente A 100 Acqua max 40%

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 – 85 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.
Tempi di essiccazione e indurimento	Per spessori di 50 micron: 10°C: 3 ore al tatto, 8 ore in profondità 20°C: 1 ore al tatto, 4-5 ore in profondità 30°C: 0,5 ore al tatto, 2 ore in profondità
Tempi per la sovraverniciatura	Minimo (ore): 10°C - 8 ore; 20°C -4 ore; 30°C - 3 ore Massimo: illimitato in assenza di contaminanti
Applicazione	Pennello, rullo, spruzzo Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola. Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio. Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate
Durata in magazzino	2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)
Confezioni	Lt. 14 - Lt. 4 - Lt. 2,5
Note e avvertenze generali	Conservare ii prodotto al fresco e preservare dal gelo (temperatura ambiente non inferiore a 5°C). Per evitare difetti di filmazione, non applicare in presenza di condensa, sotto l'azione diretta del sole e del vento ea temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 30°C o con umidita relativa superiore all'85%. Basse temperature e alte percentuali di umidita possono alterare i tempi di essiccazione. Mescolare accuratamente prima e durante l'utilizzo. In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che gli stessi siano asciutti e ben stagionati (minima quattro settimane). In presenza di muffe o funghi eliminare gli inquinanti con LASER 23. Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto, soprattutto in caso di pareti già pitturate. Applicazioni realizzate in condizioni atmosferiche diverse, a distanza di tempo e/o con lotti differenti possono risultare di tonalità non omogenee. Per evitare differenze cromatiche, si consiglia di utilizzare lo stesso lotto di fabbricazione per la medesima parete e di terminare sempre l'applicazione su spigoli, marcapiani o in zone dove gli eventuali segni di ripresa non siano visibili. Non utilizzare tinte riprodotte con sistemi differenti.

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Per lavori all'esterno di notevole impegno e con necessita di resistenze particolari consultare ii servizio tecnico.
Si raccomanda l'impiego di teli ombreggianti a protezione da eventuali piogge e dai raggi solari.
In caso di piogge nei primi 5-10 giorni dall'applicazione, si potrebbero evidenziare zone con colature traslucide: tale fenomeno è destinato a scomparire nel tempo.
II prodotto acquista le sue proprietà di resistenza dopo circa 15-20 giorni dall'applicazione.
Le rese sono calcolate su supporti adeguatamente preparati e mediamente assorbenti; si consiglia di determinare la resa effettiva con una prova pratica sul supporto specifico.
Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso. Non utilizzare acqua corrente per l'operazione di pulizia
I contenitori vuoti o con tracce poco evidenti di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it