

RASATONE



Rasante - Collante per cappotto

Buon potere riempitivo

Ottima adesione su diversi materiali edili



Codice

0609

Descrizione

Fondo a base di resina stirolo butadiene, inerte e cemento, cariche selezionate ed additivi vari che gli conferiscono le seguenti caratteristiche: ottimo potere adesivo sia su muratura che su polistirolo o sughero. Eccellente resistenza alla trazione. Buona elasticità.

Impiego

Idoneo come riempitivo e mascherante delle imperfezioni dei supporti. Applicabile suintonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici, superfici in gesso e cartongesso, vecchie pitture purchè ben aderenti, conglomerati di varia natura purchè assorbenti. Come collante e rasante per cappotto.

Aspetto del film

Opaco

Colore

Bianco - Grigio (in funzione del cemento aggiunto)

Componenti

1

Indurimento

Fisico per evaporazione e coalescenza del polimero e idratazione del cemento

Peso specifico	1,6 gr / ml
VOC	10 gr/ litro
Resa teorica	1 - 1,5 kg/mq per 1mm di spessore
Preparazione delle superfici	Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto, rimuovere con spazzola eventuali efflorescenze, parti sfoglianti di vecchie pitture. Eliminare totalmente vecchi strati di pitture a calce o tempera.
Preparazione del prodotto	Componente A Kg. 20 Aggiungere sotto agitazione Kg. 6-7 di cemento
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 5°C Umidità: 0 - 75 % Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione
Pot Life	60 - 90 minuti poi indurisce per la presenza del cemento
Tempi di essiccazione e indurimento	A 25°C e 65% UR 6 - 7 ore
Tempi per la sovraverniciatura	2 - 3 giorni
Applicazione	Spatola
Durata in magazzino	2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)
Confezioni	Kg. 20

Note e avvertenze generali

Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo (temperatura ambiente non inferiore a 5°C).

Per evitare difetti di filmazione, non applicare in presenza di condensa, sotto l'azione diretta del sole e del vento ea temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 30°C o con umidità relativa superiore all'85%. Basse temperature e alte percentuali di umidità possono alterare i tempi di essiccazione.

Mescolare accuratamente prima e durante l'utilizzo.

In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che gli stessi siano asciutti e ben stagionati (minima quattro settimane).

In presenza di muffe o funghi eliminare gli inquinanti con LASER 23.

Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto, soprattutto in caso di pareti già pitturate.

Applicazioni realizzate in condizioni atmosferiche diverse, a distanza di tempo e/o con lotti differenti possono risultare di tonalità non omogenee.

Per evitare differenze cromatiche, si consiglia di utilizzare lo stesso lotto di fabbricazione per la medesima parete e di terminare sempre l'applicazione su spigoli, marcapiani o in zone dove gli eventuali segni di ripresa non siano visibili. Non utilizzare tinte riprodotte con sistemi differenti.

Per lavori all'esterno di notevole impegno e con necessità di resistenze particolari consultare il servizio tecnico.

Si raccomanda l'impiego di teli ombreggianti a protezione da eventuali piogge e dai raggi solari.

In caso di piogge nei primi 5-10 giorni dall'applicazione, si potrebbero evidenziare zone con colature traslucide: tale fenomeno è destinato a scomparire nel tempo.

Il prodotto acquista le sue proprietà di resistenza dopo circa 15-20 giorni dall'applicazione.

Le rese sono calcolate su supporti adeguatamente preparati e mediamente assorbenti; si consiglia di determinare la resa effettiva con una prova pratica sul supporto specifico.

Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso. Non utilizzare acqua corrente per l'operazione di pulizia

I contenitori vuoti o con tracce poco evidenti di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.