

Resilux Unico



Finitura mano unica a rapida essiccazione

Esplica una buona protezione anticorrosiva



Codice	0209
Descrizione	Finitura a base di resine alchiliche modificate, pigmenti anticorrosivi non inquinanti. Esplica una doppia azione anticorrosiva chimica e ad effetto barriera
Impiego	Come mano unica direttamente su lamiera pulita per la protezione di carpenterie e manufatti metallici
Aspetto del film	Semilucido
Colore	Tinte ral o da cartella
Componenti	1
Indurimento	Fisico per evaporazione dei solventi e polimerizzazione ossidativi
Peso specifico	1,280 gr/ml

Volume dei solidi	64%
Voc	385 gr/litro
Spessore minimo	200 - 220 micron a più passate applicando bagnato su bagnato
Resa teorica	6 mq/litro per uno spessore di 80 micron secchi
Punto di infiammabilità	27°C
Resistenza alla temperatura	80°C in continuo, 120°C discontinuo
Preparazione delle superfici	Acciaio nuovo: Spazzolatura , grassaggio, comunque superfici pulite. Vecchie verniciature: Spazzolatura, depolverazione
Preparazione del prodotto	Miscelare il prodotto prima dell'uso e aggiungere il Diluente Nitro Componente A: 100 Diluente: Diluente Nitro 10 -20 % in funzione dello spessore del film secco da applicare
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 - 85 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada
Tempi di essiccazione e indurimento	Per spessori di 45 micron: 10°C: 4 ore al tatto, 16 in profondità 20°C: 1 ora al tatto, 8 ore in profondità 30°C: 30' minuti al tatto, 4 ore in profondità

Tempi per la
sovraverniciatura

Minimo (ore): 10°C - 24 ore; 20°C - 12 ore; 30°C - 6 ore
Massimo: illimitato in assenza di contaminanti

Applicazione

Spruzzo, pennello o rullo rasato

Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Kg. 20 - Lt. 4

