Scheda Tecnica

RESIN GUM





- Barriera impermeabile
- Resistente agli UV
- Resistente al ristagno d’acqua

Codice	1006
Descrizione	Finitura elastica a base di emulsioni stirolo acriliche a plastificazione interna.
Impiego	Idonea per impermeabilizzare manufatti in cls, fondazioni, muri contro terra ecc. tetti in guaina bituminosa, laddove si voglia ottenere una buona impermeabilizzazione a costi contenuti.
Aspetto del film	Opaco
Colore	Bianco - Rosso - Grigio - Trasparente
Componenti	1
Indurimento	Fisico per evaporazione dell’acqua e coalescenza del polimero.
Peso specifico	Da 1,290 - 1320 gr/ml

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Volume dei solidi	57 %
VOC	10 gr/litro
Spessore minimo	500 micron
Resa teorica	1,1 mq / litro per uno spessore di 500 micron secchi
Punto di infiammabilità	Componente A > 114°C
Percentuale di riflessione	Bianco 80%
Allungamento %	50% per uno spessore secco di 2000 micron
Preparazione delle superfici	Eseguire un'accurata pulizia eliminando polvere, parti in fase di distacco,unto e altri contaminanti. Primerizzare con il nostro Primer alla Pliolite o H95 Imprimitura. Su supporti bituminosi utilizzare Bitumprimer. Il supporto deve essere asciutto, la presenza di eccessiva umidità all'interno del supporto, in fase di irraggiamento solare, può generare vapore che provoca la formazione di bolle e il successivo distacco del rivestimento.
Preparazione del prodotto	Mescolare il prodotto prima dell'uso. Per applicazioni a spatola il prodotto non va diluito. Per applicazioni a rullo o a pennello diluire il prodotto dal 10 al 15% di acqua
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 – 85 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Tempi di essiccazione e indurimento	10°C: 24 ore al tatto; 36 ore in profondità 20°C: 6 ore al tatto; 8 ore in profondità 30°C: 1 ora al tatto, 2 ore in profondità
Tempi per la sovraverniciatura	Minimo (ore): 10°C = 24; 20°C = 8; 30°C = 3 Massimo: illimitato in assenza di contaminanti
Applicazione	Spatola, rullo e pennello. Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio o alveolari
Durata in magazzino	1 anno in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)
Confezioni	Lt. 14 Lt. 4 Lt. 2,5
Note e avvertenze generali	Conservare ii prodotto al fresco e preservare dal gelo (temperatura ambiente non inferiore a 5°C). Per evitare difetti di filmazione, non applicare in presenza di condensa, sotto l'azione diretta del sole e del vento ea temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 30°C o con umidita relativa superiore all'85%. Basse temperature e alte percentuali di umidita possono alterare i tempi di essiccazione. Mescolare accuratamente prima e durante l'utilizzo. In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che gli stessi siano asciutti e ben stagionati (minima quattro settimane). In presenza di muffe o funghi eliminare gli inquinanti con LASER 23. Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto, soprattutto in caso di pareti già pitturate. Applicazioni realizzate in condizioni atmosferiche diverse, a distanza di tempo e/o con lotti differenti possono risultare di tonalità non omogenee. Per evitare differenze cromatiche, si consiglia di utilizzare lo stesso lotto di fabbricazione per la medesima parete e di terminare sempre l'applicazione su spigoli, marcapiani o in zone dove gli eventuali segni di ripresa non siano visibili. Non utilizzare tinte riprodotte con sistemi differenti. Per lavori all'esterno di notevole impegno e con necessita di resistenze particolari consultare ii servizio tecnico. Si raccomanda l'impiego di teli ombreggianti a protezione da eventuali piogge e dai raggi solari. In caso di piogge nei primi 5-10 giorni dall'applicazione, si potrebbero evidenziare zone con colature traslucide: tale fenomeno è destinato a scomparire nel tempo. Il prodotto acquista le sue proprietà di resistenza dopo circa 15-20 giorni dall'applicazione. Le rese sono calcolate su supporti adeguatamente preparati e mediamente assorbenti; si consiglia di determinare la resa effettiva con una prova pratica sul

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

supporto specifico.
Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso. Non utilizzare acqua corrente per l'operazione di pulizia
I contenitori vuoti o con tracce poco evidenti di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it