Scheda Tecnica

RESIN STUCCO IN POLVERE





- Buona adesione
- Facile da carteggiare
- Idoneo solo per interni

Codice	0405
Descrizione	Gesso da presa modificato
Impiego	Idoneo per livellare imperfezioni su supporti murali tipo crepe, avvallamenti. Si può applicare su intonaci nuovi e vecchi, superfici in calcestruzzo, gesso e cartongesso, vecchie pitture ben aderenti.
Aspetto	Polvere bianca
Indurimento	Idratazione
Peso specifico	2,7 – 3 gr/ml
Preparazione delle superfici	Il supporto deve essere consistente e compatto, diversamente provvedere a un suo consolidamento. Se il supporto sfarina, impiegare un fissativo acrilico a base acqua o solvente. Su intonaci nuovi rimuovere mediante lavaggio e raschiatura eventuali efflorescenze. In presenza di vecchie pitture, asportare le parti in fase di distacco . In presenza di pitture a base calce o tempera, asportarle mediante lavaggio e raschiatura.

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Preparazione del prodotto	Mescolare 100 parti di polvere con di acqua fino ad ottenere una pasta cremosa.
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 8 a 35°C Umidità: 0 – 75 % Umidità del supporto < 10%
Pot life	Circa 2 ore
Essiccazione	A 20°C e 65% UR Spessore 400 - 500 micron Carteggiabile dopo 4 – 5 ore in funzione dello spessore Sovraverniciabile dopo 7 – 8 ore previa imprimitura con fissativo.
Applicazione	A spatola
Durata in magazzino	1 anno in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)
Confezioni	Kg. 15 Kg. 5 Kg. 1

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it