

RESINELASTIC PR



Malta impermeabile applicabile a pennello e rullo

Certificata per contatto con acqua potabile

Ottima adesione su superfici minerali



Codice

1215

Descrizione

Malta bicomponente a base di cemento, impermeabile ed elastica inerti e resine in emulsione ad elevata elasticità e resistenza alle intemperie da applicare a pennello o rullo.

Impiego

Impermeabilizzazione di pozzi, terrazze, bagni, docce, piscine, fondazioni muri controterra e balconi. Rasatura elastica per la protezione di intonaci, calcestruzzo, che presentano fessurazioni. Il ResinElastic PR può essere ricoperto da manufatti ceramici, o da resine acriliche in dispersione, oppure lasciato così com'è. Il RESINEASTIC PR è stato certificato per essere idoneo a venire a contatto con acqua potabile.

Aspetto del film

Opaco

Colore

Grigio cemento

Componenti

2

Indurimento

Idratazione del cemento e coalescenza del polimero

Peso specifico	Da 1,720 gr/ml
VOC	4 gr/ litro
Spessore minimo	1 - 2 mm
Consumo teorico	Applicazione a pennello o rullo circa 0,800 - 1 kg/mq per 1mm di spessore Applicazione a spruzzo con intonacatrice 2,4 kg/mq per 1mm di spessore
Punto di infiammabilità	Componente A > 114°C
Preparazione delle superfici	Eseguire un'accurata pulizia eliminando polvere, parti in fase di distacco, unto e altri contaminanti, mediante lavaggio a pressione. In caso di superfici degradate procedere alla demolizione delle parti in fase di distacco e ripristinare con idonee malte.
Preparazione del prodotto	Aggiungere il componente A (polvere) a quello B sotto agitazione meccanica fino ad ottenere un impasto omogeneo e tixotropico.
Applicazione del prodotto	Il RESINELASTIC PR deve essere applicato entro 60 minuti dalla miscelazione. Applicare a pennello o rullo una prima rasatura, stendere una rete porta intonaco e rifinire. Dopo 4 - 5 ore applicare un secondo strato in modo da coprire interamente la rete.
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 10 a 40°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 - 80 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.
Tempi per la sovrapposizione	Minimo (ore) 10°C: 5 giorni 20°C: 2 giorni 30°C: 24 ore
Applicazione	Spatola, intonacatrice.

Durata in magazzino

1 anno in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Comp A Kg. 20,000

CompB Kg. 10,000

Note e avvertenze generali

Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo (temperatura ambiente non inferiore a 5°C).

Per evitare difetti di filmazione, non applicare in presenza di condensa, sotto l'azione diretta del sole e del vento ea temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 30°C o con umidità relativa superiore all'85%.

Basse temperature e alte percentuali di umidità possono alterare i tempi di essiccazione.

Mescolare accuratamente prima e durante l'utilizzo.

In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che gli stessi siano asciutti e ben stagionati (minima quattro settimane).

In presenza di muffe o funghi eliminare gli inquinanti con LASER 23.

Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto, soprattutto in caso di pareti già pitturate.

Applicazioni realizzate in condizioni atmosferiche diverse, a distanza di tempo e/o con lotti differenti possono risultare di tonalità non omogenee.

Per evitare differenze cromatiche, si consiglia di utilizzare lo stesso lotto di fabbricazione per la medesima parete e di terminare sempre l'applicazione su spigoli, marcapiani o in zone dove gli eventuali segni di ripresa non siano visibili.

Non utilizzare tinte riprodotte con sistemi differenti.

Per lavori all'esterno di notevole impegno e con necessità di resistenze particolari consultare il servizio tecnico.

Si raccomanda l'impiego di teli ombreggianti a protezione da eventuali piogge e dai raggi solari.

In caso di piogge nei primi 5-10 giorni dall'applicazione, si potrebbero evidenziare zone con colature traslucide: tale fenomeno è destinato a scomparire nel tempo.

Il prodotto acquista le sue proprietà di resistenza dopo circa 15-20 giorni dall'applicazione.

Le rese sono calcolate su supporti adeguatamente preparati e mediamente assorbenti; si consiglia di determinare la resa effettiva con una prova pratica sul supporto specifico.

Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso. Non utilizzare acqua corrente per l'operazione di pulizia

I contenitori vuoti o con tracce poco evidenti di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.