

## Scheda Tecnica

## **Sea Paint**





Lunga durata

Buon potere antivegetativo

Esente da composti organostannici



Codice 1003 Descrizione Antivegetativa di lunga durata ed efficacia, esente da composti organo stannici. Idonea per tutti gli scafi e compatibile con tutti i fondi sia sintetici che epossidici. Impiego Aspetto del film Opaco Colore Rosso, Nero, Blu, Bianco Componenti 1 Indurimento Fisico per evaporazione dei solventi Peso Specifico 1,570 gr/lt Volume dei Solidi 45%

Copyright 2018 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 00379520729 www.resinacolor.com - www.resinacolor.it



## Scheda Tecnica

VOC 320 gr/lt

Spessore Minimo 60 micron

Resa Teorica 7,5 mg / litro per uno spessore di 60 micron secchi

Punto di infiammabilità Componente A: 34°C Diluente : 34°C

Diagnet 131 c

Preparazione delle Superfici Applicare su supporti prime rizzati, puliti ed esenti da contaminanti almeno due

mani per uno spessore totale di circa 100 – 120 micron

Preparazione del Prodotto Miscelare il prodotto prima dell'uso e aggiungere il diluente

Componente A: 100

Diluente: Diluente Sintetico 5 – 10 %

Condizioni Ambientali Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C

Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 - 85 %

Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del

supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.

Tempi di essiccazione e

indurimento

Per spessori di 60 micron (umidi):

10°C: 6 ore al tatto, 12 ore in profondità 20°C: 3 ore al tatto, 6 ore in profondità 30°C: 2 ora al tatto, 4 ore in profondità

Tempi per la sovraverniciatura

Minimo: 10°C - 12 ore; 20°C - 6 ore; 30°C - 4 ore Massimo (mesi): illimitato in assenza di contaminanti

**Applicazione** 

Pennello, rullo, spruzzo

Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola.

Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio.

Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate



## Scheda Tecnica

Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Comp A 0,750-2,5 lt. Diluente 5, 25 lt

