

Sea Paint



Lunga durata

Buon potere antivegetativo

Esente da composti organostannici



Codice

1003

Descrizione

Antivegetativa di lunga durata ed efficacia, esente da composti organo stannici.

Impiego

Idonea per tutti gli scafi e compatibile con tutti i fondi sia sintetici che epossidici.

Aspetto del film

Opaco

Colore

Rosso, Nero, Blu, Bianco

Componenti

1

Indurimento

Fisico per evaporazione dei solventi

Peso Specifico

1,570 gr/lt

Volume dei Solidi

45%

VOC	320 gr/lt
Spessore Minimo	60 micron
Resa Teorica	7,5 mq / litro per uno spessore di 60 micron secchi
Punto di infiammabilità	Componente A: 34°C Diluyente : 34°C
Preparazione delle Superfici	Applicare su supporti prime rizzati, puliti ed esenti da contaminanti almeno due mani per uno spessore totale di circa 100 - 120 micron
Preparazione del Prodotto	Miscelare il prodotto prima dell'uso e aggiungere il diluyente Componente A: 100 Diluyente: Diluyente Sintetico 5 - 10 %
Condizioni Ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 - 85 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.
Tempi di essiccazione e indurimento	Per spessori di 60 micron (umidi): 10°C: 6 ore al tatto, 12 ore in profondità 20°C: 3 ore al tatto, 6 ore in profondità 30°C: 2 ore al tatto, 4 ore in profondità
Tempi per la sovraverniciatura	Minimo: 10°C - 12 ore; 20°C - 6 ore; 30°C - 4 ore Massimo (mesi): illimitato in assenza di contaminanti
Applicazione	Pennello, rullo, spruzzo Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola. Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio. Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate

Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Comp A 0,750-2,5 lt. Diluente 5, 25 lt

