

SETA



Finitura acrilica a base acqua

Lavabile

Effetto Metallico



Codice

0713

Descrizione

Finitura a base di resine acriliche in emulsione acquosa e speciali pigmenti granulometrici ad effetto metallico

Impiego

Si può applicare su superfici murali, in calcestruzzo opportunamente preparate, la dove sono richiesti un aspetto estetico metallescente unito a ottime resistenze al lavaggio con detergenti.

Aspetto del film

Metallescente

Colore

Tinte cartella

Componenti

1

Indurimento

Fisico per evaporazione dell'acqua e coalescenza del polimero.

Peso specifico	Da 1,02 gr/m														
VOC	40 gr/ litro														
Spessore minimo	50 -60 micron														
Resa teorica	4-6 mq / kg per uno spessore di 50 micron secchi														
Punto di infiammabilità	Componente A > 114°C														
Resistenza alla temperatura	Max 60°C														
Preparazione delle superfici	Superfici nuove: Applicare una mano del nostro isolante IMPRIMITURA ACRILICA diluita con acqua in rapporto 1 a 5 (ogni litro di IMPRIMITURA ACRILICA miscelare 5 litri di acqua). Superfici vecchie: rimuovere tutte le parti in fasi di distacco, e dopo accurata pulizia del supporto, applicare una mano del nostro isolante IMPRIMITURA ACRILICA diluita con acqua in rapporto 1 a 5 (ogni litro di IMPRIMITURA ACRILICA miscelare 5 litri di acqua).														
Preparazione del prodotto	Miscelare il prodotto prima dell’uso ed aggiungere l’acqua <table><tr><td>Componente A</td><td>100</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Acqua</td><td>10-15%</td><td colspan="3"></td></tr></table>					Componente A	100				Acqua	10-15%			
Componente A	100														
Acqua	10-15%														
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 – 85 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.														
Tempi di essiccazione e indurimento	Per spessori di 50 micron	10°C	20°C	30°C											
	Secco al tatto	3	1	0,5	ore										
	Secco in profondità	8	4 -5	2											

**Tempi per la
sovraverniciatura**

Minimo (ore)	10°C	20°C	30°C
	8	4	3
Massimo	illimitato in assenza di contaminanti		

Applicazione

Dopo adeguata preparazione del supporto applicare il prodotto come segue: applicare una mano del nostro fondo bianco SABBIAFOND con pennelli o rullo diluito con acqua al 20-25%.
Prima mano: applicare SETA diluito al 10-15% con acqua con un rullo a pelo corto. Lasciare asciugare per 3 ore circa.
Seconda mano: dopo 3-4 ore con prodotto diluito applicare una seconda mano, in modo regolare con rullo di lana a pelo corto. Subito dopo, con il supporto ancora bagnato, lavorare con un frattone di plastica procedendo con continui movimenti circolari.
Terza mano: dopo 3-4 ore con prodotto diluito applicare una terza mano, in modo regolare con rullo a pelo corto. Subito dopo lavorare il supporto ancora bagnato con il frattone di plastica procedendo con continui movimenti circolari.

Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Comp A Kg. 2 - Kg. 5.