

Scheda Tecnica

SOFT





Finitura trasparente

Lavabile

Lucido - Opac



Codice 0712

Descrizione Finitura trasparente lucida e opaca a base di resine acriliche in emulsione acquosa

per interni e speciali pigmenti granulometrici ad effetto metallico che dona al supporto un particolare effetto cangiante metallescente.

Impiego Si può applicare su superfici murali già pitturate, calcestruzzo, intonaco, o

Si può applicare su superfici murali già pitturate, calcestruzzo, intonaco, cemento, opportunamente preparate.

Aspetto del film Aspetto del film

Colore Trasparente e da cartella

Componenti 1

Indurimento Fisico per evaporazione dell'acqua e coalescenza del polimero.



Scheda Tecnica

Fisico per evaporazione Da 1,00 gr/lt dell'acqua e coalescenza del polimero. VOC 40 gr/ litro 40 micron Spessore minimo Resa teorica 4 - 5 mq/kg Punto di infiammabilità > 114°C Componente A Max 60°C Resistenza alla temperatura Lavabilità > 15000 colpi Preparazione delle superfici Superfici nuove: applicare una mano del nostro isolante IMPRIMITURA ACRILICA diluita con acqua in rapporto 1 a 5 (ogni litro di IMPRIMITURA ACRILICA miscelare 5 litri di acqua). Superfici vecchie: rimuovere tutte le parti in fase di distacco, e dopo accurata pulizia applicare una mano del nostro isolante acrilico IMPRIMITURA ACRILICA (ogni litro di IMPRIMITURA ACRILICA miscelare 5 litri di acqua). Preparazione del prodotto Prodotto pronto all'uso. Miscelare bene il prodotto prima dell'uso. Componente A



Scheda Tecnica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C

Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 - 85 %

Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del

supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.

Tempi di essiccazione e indurimento

Per spessori di 50 micron 10°C 20°C 30°C Secco al tatto 3 1 0,5 ore Secco in profondità 8 4-5 2

Tempi per la sovraverniciatura

Minimo (ore) 10°C 20°C 30°C 8 4

Massimo illimitato in assenza di contaminanti

Applicazione

Dopo adeguata preparazione del supporto applicare il prodotto come segue: applicare una mano del nostro fondo bianco o di qualsiasi altro colore SABBIAFOND con pennello o rullo diluito con acqua al 20-25%. Ad essiccazione avvenuta applicare una mano di SOFT non diluito con l'apposito pennello, o con il guanto o con la spugna, effettuando dei movimenti circolari o ad incrocio evitando riquadrature nette, o in maniera casuale. SOFT si può applicare su qualsiasi tipo di idropittura.

Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Comp A Kg. 5 - Kg. 2