Scheda Tecnica

SPARTITRAFFICO





- Pittura spartitraffico
- Buona resistenza all’abrasione
- Buona adesione ed elasticità

Codice	1002
Descrizione	Pittura a base di resine sintetiche, idonea per la tracciatura di linee spartitraffico, rapida in essiccazione.
Impiego	Come segnalatore di traffico su pavimentazioni in asfalto, bitume, cemento ecc.
Aspetto del film	Semilucido
Colore	Bianco e Giallo
Componenti	1
Indurimento	Fisico per evaporazione dei solventi e polimerizzazione ossidativa.
Peso specifico	1,500 gr/ ml
Volume dei solidi	42 %

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

VOC	620 gr/ litro
Spessore minimo	80 – 100 micron
Resa teorica	5,2 mq / litro per uno spessore di 80 micron secchi
Punto di infiammabilità	Componente A 27°C Diluente 5°C
Preparazione del prodotto	Miscelare il prodotto prima dell'uso e aggiungere il diluente Componente A 100 Diluente al Clorocaucciù 5 – 10 % in funzione dello spessore del film secco da applicare.
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 – 85 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.

Tempi di essiccazione e indurimento			
Per spessori di 100 micron	10°C	20°C	30°C
Secco al tatto	30	12'	5'
Secco in profondità	4	30'	20'

Applicazione	Spruzzo, pennello, rullo
Durata in magazzino	2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)
Confezioni	Comp A 16 Lt. 4 Lt. Diluente 5, 25

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it