

SPARTITRAFFICO I.G.



Pittura spartitraffico Rifrangente e non

Buona resistenza all'abrasione

Buona adesione ed elasticità



Codice

1008

Descrizione

Seguendo le indicazioni del capitolato ANAS, lo SPARTITRAFFICO I.G. è formulato con resine alchiliche e clorocaucciù, pigmenti selezionati e perline di vetro a norma per il tipo rifrangente. E' dotato di ottima resistenza all'abrasione ed aderenza al supporto, forte rifrangenza, rapida essiccazione ed ottimo potere coprente.

Impiego

Come segnalatore di traffico su pavimentazioni in asfalto, bitume, cemento ecc.

Aspetto del film

Semilucido

Legante

alchidico - clorocaucciù

Colore

Bianco - Giallo-Azzurro-Rosso

Viscosità

18" - 20" Coppa Ford 8 a 20° C

Residuo Secco	83,48% +/- 1 in peso
Contenuto Pigmento	Bianco - Biossido di Titanio non inferiore al 30% in peso.
Contenuto volatile	rispondente alle vigenti norme di legge
Componenti	1
Tipo Perline	2 U in percentuale non inferiore al 30% in peso
Indurimento	Fisico per evaporazione dei solventi e polimerizzazione ossidativa.
Peso specifico	1,500 gr/ ml
Volume dei solidi	42 %
VOC	620 gr/ litro
Spessore minimo	80 - 100 micron
Resa teorica	1,2 - 1,5 mq/kg per spessori asciutti fra 200-250 microns
Punto di infiammabilità	Componente A 27°C Diluyente 5°C

Preparazione del prodotto

Miscelare il prodotto prima dell'uso e aggiungere il diluente
 Componente A 100
 Acetone 5 - 10 % in funzione dello spessore del film secco da applicare.

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C
 Temperatura supporto: > di 10°C
 Umidità: 0 - 85 %
 Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.

Tempi di essiccazione e indurimento

Non superiore ai 30' per applicazione di 100 gr. di pittura per metro lineare della larghezza di 12 cm. a temperatura compresa fra i 15 e i 35°C e con umidità relativa non superiore al 70% - transitabilità dopo 40-50'

Per spessori di 100 micron	10°C	20°C	30°C
Secco al tatto	30	12'	5'
Secco in profondità	4	30'	20'

Applicazione

Spruzzo, pennello, rullo

Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Comp A 28 kg 7 kg Diluente 5, 25

Consigli Utili

Strada asciutta, depolverata e priva di unto. Utensili puliti. Tutto il contenuto delle latte si immette ben mescolato, dopo diluizione, nel serbatoio dopo l'uso.