


SPATOLATO ANTIMUFFA ANTIALGA



PRODOTTO MARCHIATO CE EN 15824

Rivestimento Quarzo Rustico

Antimuffa Antialghe



Codice

0904A

Descrizione

Rivestimento quarzo plastico per interni ed esterni, inerti silicei, marmo granulare, emulsione acquosa di un copolimero al 100% acrilico e pigmenti vari che conferiscono al prodotto dopo completa essiccazione impermeabilità alle intemperie ed agli agenti atmosferici. L'aggiunta di specifici Sali antimuffa ed antialghe garantiscono al prodotto una volta essiccato l'inattaccabilità da muffe e licheni e vari organismi. Pur lasciando traspirare la muratura è un materiale idrorepellente ed impermeabile

Impiego

Viene impiegato quando si vuole un rivestimento di elevata resistenza con l'aspetto a buona. Indicato per l'applicazione su sistemi isolanti a cappotto. L'aggiunta di efficacissimi sali antimuffa ed antialghe rende il rivestimento inattaccabile dai vari microrganismi.

Aspetto del film

Opaco

Colore

Bianco e da cartella

Componenti

1

Indurimento	Fisico per evaporazione dell'acqua e coalescenza del polimero.
Peso specifico	Da 1,860 gr/ml
Volume dei solidi	51%
VOC	20 gr/ litro
Coefficiente permeabilità al vapore:	V2
Assorbimento d'acqua	W2
Adesione	1.1 MPa
Durabilità	1.3 MPa
Conducibilità termica	(10 dry) 1.17 W/m*k (tab.valore; P=50%)
Reazione al fuoco	Euroclass F
Spessore del film	1 mm= 1000 micron 1,2 mm= 1200 micorn 1,5 mm= 1500 micron
Resa teorica	1 mm= Kg. 1,500 kg/mq (200). 0,7-1,2= Kg. 1,800 kg/mq. (270) 1,5 mm= Kg. 2,500 kg/mq. (300) 2,0 mm= Kg. 2,800 kg/mq. (400)

Punto di infiammabilità	Componente A > 114°C
Allungamento%	200 per uno spessore secco di 500 micron
Lavabilità	> 10000 colpi
Preparazione delle superfici	Nuove: rimuovere tracce di sporco e di efflorescenze e primerizzare con il nostro Sottofondo; Vecchie: Assicurarsi che l'intonaco vecchio sia ben aderente e nel caso di crepe trattare il supporto con il nostro FONDO ELASTICO FIBRATO
Preparazione del prodotto	Mescolare il prodotto prima dell'uso. Per applicazioni a spatola il prodotto non va diluito
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 - 85 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.
Tempi di essiccazione e indurimento	Per spessori di 200 micron 10°C: 24 ore al tatto, 24 ore in profondità 20°C: 6 ore al tatto, 8 ore in profondità 30°C: 1 ore al tatto, 2 ore in profondità
Tempi per la sovraverniciatura	Minimo (ore) 10°C: 24 ore 20°C: 8 ore 30°C: 3 ore Massimo illimitato in assenza di contaminanti
Applicazione	Stendere con spatola di acciaio e lisciare con frettazzo di plastica.

Durata in magazzino

1 anno in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Kg. 24

Note ed avvertenze generali

Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo (temperatura ambiente non inferiore a 5°C).

Per evitare difetti di filmazione, non applicare in presenza di condensa, sotto l'azione diretta del sole e del vento ea temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 30°C o con umidità relativa superiore all'85%. Basse temperature e alte percentuali di umidità possono alterare i tempi di essiccazione.

Mescolare accuratamente prima e durante l'utilizzo.

In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che gli stessi siano asciutti e ben stagionati (minima quattro settimane).

In presenza di muffe o funghi eliminare gli inquinanti.

Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto, soprattutto in caso di pareti già pitturate.

Applicazioni realizzate in condizioni atmosferiche diverse, a distanza di tempo e/o con lotti differenti possono risultare di tonalità non omogenee.

Per evitare differenze cromatiche, si consiglia di utilizzare lo stesso lotto di fabbricazione per la medesima parete e di terminare sempre l'applicazione su spigoli, marcapiani o in zone dove gli eventuali segni di ripresa non siano visibili.

Non utilizzare tinte riprodotte con sistemi differenti.

Per lavori all'esterno di notevole impegno e con necessità di resistenze particolari consultare il servizio tecnico.

Si raccomanda l'impiego di teli ombreggianti a protezione da eventuali piogge e dai raggi solari.

In caso di piogge nei primi 5-10 giorni dall'applicazione, si potrebbero evidenziare zone con colature traslucide: tale fenomeno è destinato a scomparire nel tempo.

Il prodotto acquista le sue proprietà di resistenza dopo circa 15-20 giorni dall'applicazione.

Le rese sono calcolate su supporti adeguatamente preparati e mediamente assorbenti; si consiglia di determinare la resa effettiva con una prova pratica sul supporto specifico.

Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso. Non utilizzare acqua corrente per l'operazione di pulizia

I contenitori vuoti o con tracce poco evidenti di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.