Scheda Tecnica

TENNIS





- Ottima adesione su cemento e vecchie pitture
- Buona resistenza alle soluzioni alcaline e acide
- Ottima resistenza agli UV

Codice	1001
Descrizione	Pittura a base di resine cloroviniliche modificate a base solvente dotata di un buon potere penetrante
Impiego	Per la protezione di campi da tennis in cemento
Aspetto del film	Opaco
Colore	Rosso-Verde-Bianco
Componenti	1
Indurimento	Fisico per evaporazione dei solventi
Peso specifico	1,350 gr/ml

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Volume dei solidi	38 %
VOC	600 gr/ litro
Resa teorica	5 -6 mq / litro per strato e su supporti lisci e ad assorbimento medio.
Punto di infiammabilità	Componente A 34°C Diluente 34°C
Preparazione delle superfici	Supporti nuovi: Assicurarsi che il supporto sia esente da umidità, asportare eventuali efflorescenze mediante spazzolatura Per supporti vecchi: Asportare parti in fase di distacco, livellare eventuali irregolarità, sigillare eventuali fessurazioni. Vecchie pitturazioni: Asportare mediante spazzolatura, pitture in fase di distacco e altri contaminanti. In presenza di muffe eseguire un lavaggio preventivo con un idoneo risanante prima della spazzolatura.
Preparazione del prodotto	Miscelare il prodotto prima dell'uso e aggiungere il diluente Componente A 100 Diluente max 10% - 15% diluente clorocaucciù
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 – 80 % Umidità del supporto < 10% Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.
Tempi di essiccazione e indurimento	Minimo (ore) 10°C 20°C 30°C 12 6 4 Massimo illimitato in assenza di contaminanti

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Applicazione	Pennello, rullo, spruzzo Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola. Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio. Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate
Durata in magazzino	2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)
Confezioni	Comp A kg Diluente 5, 25, 180 lt

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it