

# Toplacaucchiù



Ottima adesione su cemento e vecchie pitture

Resistente all'immersione continua in acqua

Ottima resistenza agli UV



|                   |                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice            | 0108                                                                                                   |
| Descrizione       | Pittura a base di resine vinilacriliche modificate a base solvente dotata di un buon potere penetrante |
| Impiego           | Per la protezione di piscine in cemento sia nuove che verniciate                                       |
| Aspetto del film  | Opaco                                                                                                  |
| Colore            | Azzurro - Mazzetta Ral                                                                                 |
| Componenti        | 1                                                                                                      |
| Indurimento       | Fisico per evaporazione dei solventi                                                                   |
| Peso specifico    | 1,400                                                                                                  |
| Volume dei solidi | 38%                                                                                                    |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voc                                 | 600 gr/lt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Resa teorica                        | 5 -6 mq / litro per strato e su supporti lisci e ad assorbimento medio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Punto di infiammabilità             | 34°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Preparazione delle superfici        | <p>Supporti nuovi:<br/>Assicurarsi che il supporto sia esente da umidità, asportare eventuali efflorescenze mediante spazzolatura</p> <p>Per supporti vecchi:<br/>Asportare parti in fase di distacco, livellare eventuali irregolarità, sigillare eventuali fessurazioni.</p> <p>Vecchie pitturazioni:<br/>Asportare mediante spazzolatura, pitture in fase di distacco e altri contaminanti. In presenza di muffe eseguire un lavaggio preventivo con un idoneo risanante prima della spazzolatura</p> |
| Preparazione del prodotto           | <p>Miscelare il prodotto prima dell'uso e aggiungere il diluente</p> <p>Componente A: 100</p> <p>Diluente: Prima mano 40% - Seconda mano 10-15% diluente sintetico</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Condizioni ambientali               | <p>Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C</p> <p>Temperatura supporto: &gt; di 10°C</p> <p>Umidità: 0 - 85 %</p> <p>Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.</p>                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tempi di essiccazione e indurimento | <p>Per spessori di 80 micron (umidi):</p> <p>10°C: 6 ore al tatto, 12 in profondità</p> <p>20°C: 3 ore al tatto, 6 in profondità</p> <p>30°C: 2 ore al tatto, 4 in profondità</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tempi per la sovraverniciatura      | <p>Minimo: 10°C - 12 ore; 20°C - 6 ore; 30°C - 4 ore</p> <p>Massimo: illimitato previa asportazione contaminanti</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Applicazione**

Pennello, rullo, spruzzo  
Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola.  
Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio.  
Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate

**Durata in magazzino**

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

**Confezioni**

Lt. 0,750 - Lt. 4 - Lt. 16

