

UNDER



Antiruggine Ecologica

Eccellente Dilatazione

Ottime proprietà Anticorrosive



Codice

0304

Descrizione

Antiruggine sintetica a base acrilica in emulsione acquosa, offre ottime proprietà anticorrosive, eccellente dilatazione superiore a qualsiasi antiruggine tradizionale, pennellabilità eccezionale, buona resistenza in ambienti marini e industriali. Il maggior pregio di Under è la bassissima tossicità, con la possibilità di applicazione in ambienti chiusi e di poter lavare gli attrezzi con acqua.

Impiego

Under viene usato per la protezione e la preparazione del fondo di qualsiasi supporto in ferro, applicando 1 o 2 mani a seconda del grado di protezione anticorrosiva.

Aspetto del film

Opaco

Colore

Grigio Chiaro

Componenti

1

Indurimento

Fisico per evaporazione dell'acqua e coalescenza del polimero.

Peso specifico	Da 1,260 gr/m
Volume dei solidi	38,8 %
VOC	48 gr/ litro
Spessore minimo	50 -60 micron
Resa teorica	6,4 mq / litro per uno spessore di 50 micron secchi
Punto di infiammabilità	Componente A > 114°C
Resistenza alla temperatura	Max 60°C
Preparazione delle superfici	Prima di applicare Under assicurarsi che la superficie sia ben sgrassata ed asciutta.
Preparazione del prodotto	Miscelare il prodotto prima dell'uso e aggiungere l'acqua Componente A 100 Acqua max 20%
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 - 85 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.
Tempi di essiccazione e indurimento	Per spessori di 50 micron: 10°C: 3 ore al tatto, 8 ore in profondità 20°C: 1 ore al tatto, 4-5 ore in profondità 30°C: 0,5 ora al tatto, 2 ore in profondità

**Tempi per la
sovraverniciatura**

Minimo: 10°C - 8 ore; 20°C - 4 ore; 30°C - 3 ore
Massimo (mesi): illimitato in assenza di contaminanti

Applicazione

Pennello, rullo, spruzzo
Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola.
Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio.
Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate

Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Comp A Lt. 2,5 - Lt. 0,750

