Scheda Tecnica

VERNICE PER CEMENTO FACCIA VISTA





- resistente agli agenti atmosferici
- Idoneo per qualsiasi supporto
- Resistente all’abrasione

Codice	0829
Descrizione	« VERNICE PER CEMENTO F.V. ALL’ACQUA » è un prodotto basato sull'acrilico - resine stirene con modifica del silicone, che rende il substrato idrorepellente e altamente resistente agli agenti chimici e atmosferici
utilizzo	Come finitura trasparente dove sono richieste buone resistenze chimiche e all’abrasione. Può essere impiegato come antipolvere per cls.
Aspetto del film	Lucido
Colore	Trasparente opalescente
Componenti	1
Indurimento	Fisico per evaporazione dell’acqua
Peso specifico	0,930 gr/ml

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Volume dei solidi	27 %
VOC	620 gr/ litro
Spessore minimo	60 -80 micron
Resa teorica	4,5 mq / litro per uno spessore di 60 micron secchi
Punto di infiammabilità	Componente A 34°C Diluente 34°C
Resistenza alla temperatura	Max 110°C in continuo 200°C discontinuo
Preparazione delle superfici	Supporti metallici nuovi: Asportare dalla superficie polvere e contaminanti tipo grassi ed oli. Per legno nuovo: Dare una prima mano diluita, asportare mediante abrasione il pelo del legno dare una seconda mano. Per cemento nuovo Adeguata depolverazione: applicazione di una mano diluita seguita dopo 24 ore da una tal quale o leggermente diluita .
Preparazione del prodotto	Miscelare il prodotto prima dell'uso e aggiungere il diluente Componente A 100 Diluente:Acqua 60% -80% (Prima mano) 10% - 20% (Seconda mano)

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 – 85 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.
Tempi di essiccazione e indurimento	Per spessori di 20 micron: 10°C: 6 ore al tatto, 48 ore in profondità 20°C: 3 ore al tatto, 24 ore in profondità 30°C: 2 ore al tatto, 10 ore in profondità
Tempi per la sovraverniciatura	Minimo (ore): 10°C - 24 ore; 20°C - 12 ore; 30°C - 6 ore Massimo: illimitato in assenza di contaminanti
Applicazione	Pennello, rullo, spruzzo Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola. Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio. Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate
Durata in magazzino	2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)
Confezioni	Comp A Lt. 20 Lt. 5 Lt. 1

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it