

VERO LEGNO ECO



Impregnante per legno a base acqua

Effetto cerato, fungicida

Resistente agli agenti atmosferici



Codice

0307

Descrizione

Impregnante per legno fungicida a base di resine acriliche in emulsione acquosa con effetto cera per legno

Impiego

Impregnante fungicida con effetto cera, protettivo del legno a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed additivi antimuffa atossici per l'uomo. Inoltre Vero Legno Eco riempie le porosità del legno e lo protegge. Idoneo per legno nuovo, vecchio, verniciato.

Aspetto del film

Satinato

Colore

Incolore

Componenti

1

Indurimento

Evaporazione e coalescenza del polimero

Peso specifico	1,000 - 1,030 gr / ml						
Volume dei solidi	25 %						
VOC	40 gr/ litro						
Resa teorica	6 - 7 mq / litro per legni a medio assorbimento						
Punto di infiammabilità	ND						
Preparazione delle superfici	Superfici nuove o riportate a nuovo: Carteggiare per asportare le fibre di legno sollevate, eventuali tracce di resina vanno asportate mediante utilizzo di diluente nitro. Stuccare eventuali imperfezioni, carteggiare ed asportare la polvere. Dare una prima mano di impregnante diluito al 10-20% con acqua. Dopo essiccazione, carteggiare e dare una seconda mano per manufatti destinati all'interno, per l'esterno 3 mani. Superfici già verniciate: Eliminare vecchi strati di vernice in fase di distacco ed irruvidire la superficie. Carteggiare eventuali stuccature e depolverare. Applicare l'impregnante come sopra.						
Preparazione del prodotto	Miscelare il prodotto prima dell'uso e aggiungere acqua <table> <tr> <td>Componente A</td><td>100</td></tr> <tr> <td>Diluente Acqua</td><td>10-20% prima mano</td></tr> <tr> <td></td><td>Tal quale seconda mano</td></tr> </table>	Componente A	100	Diluente Acqua	10-20% prima mano		Tal quale seconda mano
Componente A	100						
Diluente Acqua	10-20% prima mano						
	Tal quale seconda mano						
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 8 a 35°C Temperatura supporto: > di 5°C Umidità: 0 - 75 %						

**Tempi di essiccazione e
indurimento**

A 20°C e 65% UR
Secco al tatto 1 ora; sovra verniciabile dopo 7 ore

Applicazione

Pennello, rullo, spruzzo
Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola.
Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio.
Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate

Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Comp A Lt. 2,5 Lt. 0,750

