

VERO LEGNO SINTETICO



Impregnante per legno

Ottima penetrazione

Resistente agli agenti atmosferici



Codice

1101

Descrizione

VERO LEGNO SINTETICO è un impregnante fungicida a base di resine sintetiche e additivi antimuffa a bassissima tossicità per l'uomo. Riempie la porosità del legno e lo protegge, ne accentua le venature e lo tinge nel colore dei legni pregiati.

Impiego

Idoneo per legno nuovo, vecchio, verniciato. Dotato di una buona penetrazione, rimane inalterato nonostante le variazioni strutturali del legno. Il prodotto assicura una buona protezione del legno, nei confronti dei raggi UV e di tutti gli agenti che possono provocare la degradazione del legno.

Aspetto del film

Lucido

Colore

Incolore e da cartella legno

Componenti

1

Indurimento

Evaporazione del solvente e polimerizzazione ossidativa

Peso specifico	0,850 gr / ml
Volume dei solidi	23 %
VOC	850 gr/ litro
Resa teorica	6 - 7 mq / litro per legni a medio assorbimento
Punto di infiammabilità	34°C
Preparazione delle superfici	Superfici nuove o riportate a nuovo: Carteggiare per asportare le fibre di legno sollevate, eventuali tracce di resina vanno asportate mediante utilizzo di diluente nitro. Stuccare eventuali imperfezioni, carteggiare ed asportare la polvere. Dare una prima mano di impregnante diluito al 20%. Dopo essiccazione, carteggiare e dare una seconda mano per manufatti destinati all'interno, per l'esterno 3 mani. Superfici già verniciate: Eliminare vecchi strati di vernice in fase di distacco ed irruvidire la superficie. Carteggiare eventuali stuccature e depolverare. Applicare l'impregnante come sopra.
Preparazione del prodotto	Temperatura ambiente: da + 8 a 35°C Temperatura supporto: > di 5°C Umidità: 0 - 80 %
Tempi di essiccazione e indurimento	10°C: 6 ore al tatto, 18 ore in profondità 20°C: 3 ore al tatto, 10 ore in profondità 30°C: 1 ore al tatto, 6 ore in profondità
Tempi per la sovraverniciatura	Minimo (ore): 10°C - 18 ore; 20°C - 10 ore; 30°C - 6 ore

Applicazione

Pennello, rullo, spruzzo
Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola.
Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio.
Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate

Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Comp A: Lt. 4 Lt. 1

