

VERO LEGNO POLIURETANICO



Impregnante per legno

Ottima penetrazione

Resistente agli agenti atmosferici



Codice

1104

Descrizione

Vero Legno è un impregnante fungicida con effetto cera, protettivo del legno a base di resine poliuretaniche ed additivi antimuffa a bassissima tossicità per l'uomo. Idoneo per legno nuovo, vecchio, verniciato. Dotato di una buona penetrazione, rimane inalterato nonostante le variazioni strutturali del legno. Il prodotto assicura una buona protezione del legno, nei confronti dei raggi UV e di tutti gli agenti che possono provocare la degradazione del legno.

Impiego

Idoneo per legno nuovo, vecchio, verniciato. Dotato di una buona penetrazione, rimane inalterato nonostante le variazioni strutturali del legno. Il prodotto assicura una buona protezione del legno, nei confronti dei raggi UV e di tutti gli agenti che possono provocare la degradazione del legno.

Aspetto del film

Opaco

Colore

Incolore e da cartella legno

Componenti

1

Indurimento

Evaporazione del solvente e polimerizzazione ossidativa

Peso specifico	0,850 gr / ml						
Volume dei solidi	23 %						
VOC	850 gr/ litro						
Resa teorica	6 - 7 mq / litro per legni a medio assorbimento						
Punto di infiammabilità	34°C						
Preparazione delle superfici	Superfici nuove o riportate a nuovo: Carteggiare per asportare le fibre di legno sollevate, eventuali tracce di resina vanno asportate mediante utilizzo di diluente nitro. Stuccare eventuali imperfezioni, carteggiare ed asportare la polvere. Dare una prima mano di impregnante. Dopo essiccazione, carteggiare e dare una seconda mano per manufatti destinati all'interno, per l'esterno 3 mani. Superfici già verniciate: Eliminare vecchi strati di vernice in fase di distacco ed irruvidire la superficie. Carteggiare eventuali stuccature e depolverare. Applicare l'impregnante come sopra.						
Preparazione del prodotto	Miscelare il prodotto prima dell'uso e aggiungere acqua <table> <tr> <td>Componente A</td><td>100</td></tr> <tr> <td>Diluente Sintetico</td><td>Prodotto pronto all'uso</td></tr> <tr> <td></td><td>Tal quale seconda mano</td></tr> </table>	Componente A	100	Diluente Sintetico	Prodotto pronto all'uso		Tal quale seconda mano
Componente A	100						
Diluente Sintetico	Prodotto pronto all'uso						
	Tal quale seconda mano						
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 8 a 35°C Temperatura supporto: > di 5°C Umidità: 0 - 80 %						

**Tempi di essiccazione e
indurimento**

10°C: 6 ore al tatto, 18 ore in profondità
20°C: 3 ore al tatto, 10 ore in profondità
30°C: 1 ore al tatto, 6 ore in profondità

**Tempi per la
sovraverniciatura**

Minimo (ore): 10°C - 18 ore; 20°C - 10 ore; 30°C - 6

Applicazione

Pennello, rullo, spruzzo
Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola.
Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio.
Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate

Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Comp A: Lt. 4 Lt. 1