

VITRUM SATINATO



Finitura Satinata a base acqua

Inodore, Infiammabile

Elastica e resistente alle intemperie



Descrizione

A base di resine acriliche è una vernice trasparente con effetto finale satinata, essiccante all'aria, di rapido indurimento; il film asciutto presenta elevate caratteristiche di resistenza all'abrasione, agli agenti atmosferici e chimici, buona flessibilità e compattezza.

Impiego

Per tutte le superfici nuove vecchie, precedentemente verniciate sia all'esterno che all'interno.

Aspetto del film

Satinato

Colore

Incolore

Componenti

1

Indurimento

Evaporazione e coalescenza del polimero

Peso specifico

1,000 - 1,050 gr / ml

Volume dei solidi	33 %						
VOC	40 gr/ litro						
Resa Teorica	8 - 9 mq / litro per legni a medio assorbimento						
punto di infiammabilità	ND						
Preparazione delle superfici	Superfici nuove o riportate a nuovo: Supporti metallici nuovi: Asportare dalla superficie polvere e contaminanti tipo grassi ed oli. Per legno nuovo: Dare una prima mano diluita, asportare mediante abrasione il pelo del legno dare una seconda mano. Per cemento nuovo Adeguata depolverazione: applicazione di una mano diluita seguita dopo 24 ore da una tal quale o leggermente diluita .						
Preparazione del prodotto	Miscelare il prodotto prima dell'uso e aggiungere acqua <table> <tr> <td>Componente A</td><td>100</td></tr> <tr> <td>Diluyente Acqua</td><td>10-20% prima mano</td></tr> <tr> <td></td><td>5-6 % seconda mano</td></tr> </table>	Componente A	100	Diluyente Acqua	10-20% prima mano		5-6 % seconda mano
Componente A	100						
Diluyente Acqua	10-20% prima mano						
	5-6 % seconda mano						
Condizioni Ambientali	Temperatura ambiente: da + 8 a 35°C Temperatura supporto: > di 5°C Umidità: 0 - 75 %						
Tempi di essiccazione e indurimento	A 20°C e 65% UR Secco al tatto 1 ora; sovra verniciabile dopo 7 ore						
Applicazione	Pennello, rullo, spruzzo Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola. Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio. Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate						
Durata in magazzino	2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)						
	Comp A Lt. 2,5 Lt. 0,750						



Confezioni

Scheda Tecnica