Scheda Tecnica

BIBO additivo





Additivo

Elevata Elasticità

Per migliorare l’adesione di malte e biacche

Codice	1302
Descrizione	Additivo per malta e calcestruzzo
Impiego	Bibo è una resina liquida bianca che mescolata ad un impasto cementizio ha la proprietà di far aderire malte e biacche al sottofondo esistente. Questa adesione anche per spessori sottili è molto tenace sulla maggior parte dei materiali da costruzione, tanto da evitare in molti casi le operazioni di picchiettatura che vengono fatte per migliorare l’aggancio. Dopo l’essiccazione il Bibo non teme assolutamente l’acqua. Il Bibo ha un alto grado di elasticità soprattutto in spessori sottili.
Aspetto del film	Translucido
Colore	Trasparente
Componenti	1
Indurimento	Fisico per evaporazione e coalescenza del polimero

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Peso specifico	1,03 gr/ml
Volume dei solidi	26 %
VOC	5 gr/ litro
Spessore minimo	5 – 10 micron
Resa teorica	26 mq / litro per uno spessore di 10 micron secchi
Preparazione delle superfici	Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto, rimuovere con spazzola eventuali efflorescenze. Eventuali parti friabili saranno preventivamente rimosse. Occorre bagnare abbondantemente prima di procedere.
Preparazione del prodotto	Il Bibo si aggiunge a malte e biacche, mescolando all'acqua d'impasto. In tutti i casi in cui il Bibo viene usato per fare aderire riporti, intonaci, o riprese di getto, e occorre preparare il sottofondo spalmando una boiacca di Bibo di aggancio. aggancio. Lo strato successivo di ,malta, intonaco, riporto, getto o altro, indipendentemente dal fatto che contenga o no Bibo, dovrà essere applicato a boiacca e una volta asciugata è indispensabile stendere una seconda mano subito prima di stendere lo strato successivo. Questa è una condizione essenziale per ottenere l'aggancio.
Dosaggio	Boiacca Bibo: Bibo Lt. 1,500 – Acqua Lt.1,500 – Cemento Kg. 3,000 Boiacca ruvida Bibo: come la boiacca precedente con l'aggiunta di 2 Kg. circa di sabbia fine (1 mm). Malta Fine Bibo (spes. Max 1 cm.): Bibo Lt. 0,500 – Acqua Lt. 200 – Cemento Kg. 6,000 – Sabbia Fine Kg. 10,000. Malta normale Bibo: preparare una normale malta dosando la quantità di Bibo in proporzione di 1 litro di Bibo per ogni Kg. 20 di cemento.
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 5°C Umidità: 0 – 75 % Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole.
Tempi di essiccazione e	A 25°C e 65% UR Secco al tatto 35 – 45 minuti

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

indurimento	
Durata in magazzino	2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)
Confezioni	Comp A Lt. 20 Lt. 5 Lt. 1

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it