Scheda Tecnica

# CEMENTIK SPECIAL






Sottosmalto per legno

Buona adesione e carteggiabilità

| | |
|---|---|
| Codice | 0401 |
| Descrizione | Pittura opaca a base sintetica, indicata come prima mano di fondo per legno e, dopo stuccatura eventuale, anche come sottosmalto. Sue funzioni principali sono di aderire al legno e penetrarvi più o meno profondamente in modo da creare una superfice il più possibile e ridurre al minimo l'assorbimento del legno. Sue caratteristiche sono: buona applicabilità a pennello e spruzzo, buona distensione, rapida essiccazione, buona resa e copertura, facile carteggiabilità a secco. |
| Impiego | Come mano di fondo su legno prima di applicare smalti sintetici o come intermedio su superfici metalliche primerizzate. |
| Aspetto del film | Opaco |
| Colore | Bianco |
| Componenti | 1 |
| Indurimento | Fisico per evaporazione dei solventi e polimerizzazione ossidativa |

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

| | |
|---|---|
| Peso specifico | 1,580 gr / ml |
| Volume dei solidi | 58% |
| Voc | 380 gr/litro |
| Spessore minimo | 50 – 60 micron |
| Resa teorica | 9 mq / litro per uno spessore secco di 50 micron |
| Punto di infiammabilità | Componente A 40°C<br>Diluente 34°C |
| Resistenza alla temperatura | 80°C in continuo, 120°C discontinuo |
| Preparazione delle superfici | Legno nuovo:<br>Carteggiare per eliminare sporco e contaminanti vari.<br>Vecchie verniciature:<br>Carteggiatura o lavaggio per eliminare grassi o sporco |
| Preparazione del prodotto | Miscelare il prodotto prima dell'uso e aggiungere diluente:<br>Componente A: 100<br>Diluente: Diluente Sintetico 5 – 10% in funzione dello spessore del film secco. |
| Condizioni ambientali | Temperatura da: + 5 a 40°C<br>Temperatura supporto: > di 10°C<br>Umidità: 0 – 80%<br>Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia almeno di 3°C superiore al punto di rugiada. |

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

| | |
|---|---|
| Tempi di indurimento | Per spessori di 80 micron:<br>10°C: 4 ore al tatto, 16 in profondità<br>20°C: 1 ora al tatto, 8 ore in profondità<br>30°C: 30' al tatto, 4 ore in profondità |
| Tempi per la sovraverniciatura | Minimo (ore): 10°C - 12 ore; 20°C - 8 ore; 30°C - 6 ore<br>Massimo: illimitato in assenza di contaminanti |
| Applicazione | Pennello o spruzzo |
| Durata in magazzino | 2 anni in luogo fresco e asciutto (max 40°C) |
| Confezioni | Lt. 2,5 Lt. 0,500 |

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it