

CEMENTIK



Pittura di fondo opaca

Buona adesione e carteggiabilità



Fondi e Stucchi

Descrizione

Pittura opaca a base sintetica, indicata come prima mano di fondo per legno e, dopo stuccatura eventuale, anche come sottosmalto. Sue funzioni principali sono di aderire al legno e penetrarvi più o meno profondamente in modo da creare una superficie il più possibile e ridurre al minimo l'assorbimento del legno. Sue caratteristiche sono: buona applicabilità a pennello e spruzzo, buona distensione, rapida essiccazione, buona resa e copertura, facile carteggiabilità a secco.

Impiego

Come mano di fondo su legno prima di applicare smalti sintetici o come intermedio su superfici metalliche primerizzate.

Aspetto del film

Opaco

Colore

Bianco

Componenti

1

Indurimento

Fisico per evaporazione dei solventi e polimerizzazione ossidativa.

Peso specifico	1,580 gr / ml
Volume dei solidi	58%
VOC	380 gr/ litro
Spessore minimo	50 - 60 micron
Resa teorica	9 mq / litro per uno spessore secco di 50 micron.
Punto di infiammabilità	Componente A 40°C Diluyente 34°C
Resistenza alla temperatura	80°C in continuo, 120°C discontinuo
Preparazione delle superfici	Legno nuovo Carteggiare per eliminare sporco e contaminanti vari. Vecchie verniciature: Carteggiatura o lavaggio per eliminare grassi o sporco
Preparazione del prodotto	Miscelare il prodotto prima dell'uso e aggiungere diluyente: Componente A 100 Diluyente Diluyente Sintetico 5 - 10% in funzione dello spessore del film secco.

Condizioni ambientali

Temperatura da: + 5 a 40°C
Temperatura supporto: > di 10°C
Umidità: 0 - 80%
Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia almeno di 3°C superiore al punto di rugiada.

Tempi di indurimento

Per spessori di 80 micron:
10°C: 4 ore al tatto, 16 in profondità
20°C: 1 ora al tatto, 8 ore in profondità
30°C: 30' al tatto, 4 ore in profondità

Tempi per la sovraverniciatura

Minimo (ore): 10°C - 12 ore; 20°C - 8 ore; 30°C - 6 ore
Massimo: illimitato in assenza di contaminanti

Applicazione

Pennello o spruzzo

Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco e asciutto (max 40°C)

Confezioni

Comp A: Lt. 2,5 Lt. 0,500