Scheda Tecnica

DELICATO





Finitura acrilica a base acqua

Lavabile

Decorativa

Codice	0711
Descrizione	Preziosa finitura decorativa metallescente a base di resine acriliche in emulsione dotata di una ottima resistenza al lavaggio ed un ottima pennellabilità e dilatazione, per interni.
Impiego	Si può applicare su superfici murali, in calcestruzzo opportunamente preparate, la dove sono richiesti un aspetto estetico metallescente unito a ottime resistenze al lavaggio con detergenti.
Aspetto del film	Metallescente
Colore	Tinte cartella
Componenti	1
Indurimento	Fisico per evaporazione dell’acqua e coalescenza del polimero.
Peso specifico	Da 1,03 gr/m

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

VOC	10 gr/ litro
Spessore minimo	50 -60 micron
Resa teorica	4-5 mq / kg per uno spessore di 50 micron secchi
Punto di infiammabilità	Componente A > 114°C
Resistenza alla temperatura	Resistenza alla temperatura
Preparazione delle superfici	Superfici nuove: Applicare una mano del nostro isolante IMPRIMITURA ACRILICA diluita con acqua in rapporto 1 a 5 (ogni litro di IMPRIMITURA ACRILICA miscelare 5 litri di acqua). Superfici vecchie: rimuovere tutte le parti in fasi di distacco, e dopo accurata pulizia del supporto, applicare una mano del nostro isolante IMPRIMITURA ACRILICA diluita con acqua in rapporto 1 a 5 (ogni litro di IMPRIMITURA ACRILICA miscelare 5 litri di acqua).
Preparazione del prodotto	Pronto all'uso. Miscelare il prodotto prima dell'uso Componente A 100
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 – 85 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Tempi di essiccazione e indurimento

Per spessori di 50 micron	10°C	20°C	30°C	
Secco al tatto	3	1	0,5	ore
Secco in profondità	8	4 -5	2	

Tempi per la sovraverniciatura

Minimo (ore)	10°C	20°C	30°C
	8	4	3

Massimo illimitato in assenza di contaminanti

Applicazione

Dopo adeguata preparazione del supporto applicare il prodotto come segue: applicare una mano del nostro fondo bianco SABBIAFOND con pennelli o rullo diluito con acqua al 20-25%. Per ottenere un colore della nostra cartella miscelare nella quantità indicata sulla nostra cartella LINEA PLATINUM delle nostra paste TONER. Prima mano: applicare DELICATO non diluito con il pennello. Le pennellate sulla superfice vanno date ad incrocio evitando riquadrature nette.
Seconda mano: dopo 6 ore applicare una seconda mano, nello stesso modo, in maniera tale da ottenere dei meravigliosi contrasti di luce.

Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it