

DELICATO



Finitura acrilica a base acqua

Lavabile

Decorativa



Codice

0711

Descrizione

Preziosa finitura decorativa metallescente a base di resine acriliche in emulsione dotata di una ottima resistenza al lavaggio ed un ottima pennellabilità e dilatazione, per interni.

Impiego

Si può applicare su superfici murali, in calcestruzzo opportunamente preparate, la dove sono richiesti un aspetto estetico metallescente unito a ottime resistenze al lavaggio con detergenti.

Aspetto del film

Metallescente

Colore

Tinte cartella

Componenti

1

Indurimento

Fisico per evaporazione dell'acqua e coalescenza del polimero.

Peso specifico

Da 1,03 gr/m

VOC	10 gr/ litro
Spessore minimo	50 -60 micron
Resa teorica	4-5 mq / kg per uno spessore di 50 micron secchi
Punto di infiammabilità	Componente A > 114°C
Resistenza alla temperatura	Resistenza alla temperatura
Preparazione delle superfici	Superfici nuove: Applicare una mano del nostro isolante IMPRIMITURA ACRILICA diluita con acqua in rapporto 1 a 5 (ogni litro di IMPRIMITURA ACRILICA miscelare 5 litri di acqua). Superfici vecchie: rimuovere tutte le parti in fasi di distacco, e dopo accurata pulizia del supporto, applicare una mano del nostro isolante IMPRIMITURA ACRILICA diluita con acqua in rapporto 1 a 5 (ogni litro di IMPRIMITURA ACRILICA miscelare 5 litri di acqua).
Preparazione del prodotto	Pronto all'uso. Miscelare il prodotto prima dell'uso Componente A 100
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 - 85 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.

Tempi di essiccazione e indurimento

Per spessori di 50 micron	10°C	20°C	30°C	
Secco al tatto	3	1	0,5	ore
Secco in profondità	8	4-5	2	

Tempi per la sovraverniciatura

Minimo (ore)	10°C	20°C	30°C
	8	4	3
Massimo	illimitato in assenza di contaminanti		

Applicazione

Dopo adeguata preparazione del supporto applicare il prodotto come segue: applicare una mano del nostro fondo bianco SABBIAFOND con pennelli o rullo diluito con acqua al 20-25%. Per ottenere un colore della nostra cartella miscelare nella quantità indicata sulla nostra cartella LINEA PLATINUM delle nostre paste TONER. Prima mano: applicare DELICATO non diluito con il pennello. Le pennellate sulla superficie vanno date ad incrocio evitando riquadrature nette. Seconda mano: dopo 6 ore applicare una seconda mano, nello stesso modo, in maniera tale da ottenere dei meravigliosi contrasti di luce.

Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)