

Fondo Carteggiabile



Fondo turapori nitrosintetico

Ottimo potere riempitivo

Carteggiabile a secco



Codice

1107

Descrizione

Fondo carteggiabile a base di resine nitrosintetiche

Impiego

Da applicare su supporti di legno mai verniciati per uniformare l'assorbimento del supporto prima di sovraverniciarlo con finiture sintetiche o nitro sintetiche.

Aspetto del film

Opaco

Colore

Incolore

Componenti

1

Indurimento

Evaporazione ed ossidazione chimica

Peso specifico

0,910 gr/ml

Volume dei solidi

23%

Voc	486 gr/litro
Resa teorica	8,5 mq / litro su legno di medio assorbimento
Punto di infiammabilità	Componente A: 27°C
Preparazione delle superfici	Carteggiare leggermente per eliminare le fibre sollevate. Asportare tracce di resina utilizzando diluente nitro sintetico. Controllare che il legno non sia eccessivamente umido. Applicare una- due mani di fondo carteggiabile poi carteggiare
Preparazione del prodotto	Miscelare il prodotto prima dell'uso e diluire con 20 - 30% di diluente nitro.
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 10 a 40°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 - 80 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada
Tempi di essiccazione e indurimento	Per spessori di 50 micron (umidi): 10°C: 1 ore al tatto, 3 in profondità 20°C: 0,5 ore al tatto, 2 in profondità 30°C: 0,1 ora al tatto, 1 in profondità
Tempi per la sovraverniciatura	Minimo: 10°C - 3 ore; 20°C - 2 ore; 30°C - 1 ore Massimo: illimitato previa asportazione contaminanti
Applicazione	Spruzzo, pennello solo per piccoli ritocchi
Durata in magazzino	2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)
Confezioni	Lt. 4; Lt. 0,750