

FULL 2000



Pittura idrodiluibile opaca

Buona traspirabilità

Idonea per interno



Codice

0812

Descrizione

Full 2000 è un'idropittura a base di resine viniliche, formulata per garantire alta traspirabilità e copertura, offrendo al contempo un ottimo punto di bianco che illumina e valorizza qualsiasi ambiente.
Favorisce la naturale respirazione della parete, riducendo il rischio di condensa e umidità.
Ottima copertura: assicura una stesura omogenea e uniforme.
Punto di bianco elevato: dona un aspetto pulito e luminoso, valorizzando ogni ambiente.
Facile applicazione: stesura scorrevole e buona adesione su vari tipi di supporto.

Impiego

Ideale per ambienti interni poco aerati, come bagni, cucine, cantine e tutte le stanze che richiedono una buona traspirabilità delle pareti.

Aspetto del film

Opaco

Colore

Bianco e da cartella

Componenti

1

Indurimento

Fisico per evaporazione dell'acqua e coalescenza del polimero.

Peso specifico	Da 1,700 gr/ml			
VOC	30 gr/ litro			
Resa teorica	8 - 9 mq / litro per supporti lisci a medio assorbimento			
Punto di infiammabilità	Componente A	> 114°C		
Preparazione delle superfici	Assicurarsi che i supporti siano ben asciutti, in presenza di muffe, trattare la superficie con idonei risananti. Eliminare eventuali efflorescenze e pitture in fase di distacco mediante spazzolatura e lavaggio. Primerizzare con fissativo acrilico. Vecchie pitture: Eliminare vecchie pitture in fase di distacco, pitture a base di tempera e calce vanno asportate mediante spazzolatura e lavaggio.			
Preparazione del prodotto	Miscelare il prodotto prima dell'uso e aggiungere l'acqua Componente A 100 Acqua 30 - 40%			
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 - 80 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.			
Tempi di essiccazione e indurimento	Per spessori di 50 micron	10°C	20°C	30°C
	Secco al tatto	3	1	0,5 ore
	Secco in profondità	8	4 -5	2
Tempi per la sovraverniciatura	Minimo (ore)	10°C	20°C	30°C
		8	4	3
	Massimo	illimitato in assenza di contaminanti		
Applicazione	Pennello, rullo. Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola. Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio. Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate			

Durata in magazzino

Pennello, rullo.
Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola.
Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio.
Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate

Confezioni

Lt. 14 - 4 - 2,5

Note e avvertenze generali

Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo (temperatura ambiente non inferiore a 5°C).
Per evitare difetti di filmazione, non applicare in presenza di condensa, sotto l'azione diretta del sole e del vento ea temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 30°C o con umidità relativa superiore all'85%. Basse temperature e alte percentuali di umidità possono alterare i tempi di essiccazione.
Mescolare accuratamente prima e durante l'utilizzo.
In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che gli stessi siano asciutti e ben stagionati (minima quattro settimane).
In presenza di muffe o funghi eliminare gli inquinanti.
Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto, soprattutto in caso di pareti già pitturate.
Applicazioni realizzate in condizioni atmosferiche diverse, a distanza di tempo e/o con lotti differenti possono risultare di tonalità non omogenee.
Per evitare differenze cromatiche, si consiglia di utilizzare lo stesso lotto di fabbricazione per la medesima parete e di terminare sempre l'applicazione su spigoli, marcapiani o in zone dove gli eventuali segni di ripresa non siano visibili.
Non utilizzare tinte riprodotte con sistemi differenti.
Per lavori all'esterno di notevole impegno e con necessità di resistenze particolari consultare il servizio tecnico.
Si raccomanda l'impiego di teli ombreggianti a protezione da eventuali piogge e dai raggi solari.
In caso di piogge nei primi 5-10 giorni dall'applicazione, si potrebbero evidenziare zone con colature traslucide: tale fenomeno è destinato a scomparire nel tempo.
Il prodotto acquista le sue proprietà di resistenza dopo circa 15-20 giorni dall'applicazione.
Le rese sono calcolate su supporti adeguatamente preparati e mediamente assorbenti; si consiglia di determinare la resa effettiva con una prova pratica sul supporto specifico.
Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso. Non utilizzare acqua corrente per l'operazione di pulizia
I contenitori vuoti o con tracce poco evidenti di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.