

LEGNO VIVO ECO LUCIDO o SATINATO



Finitura lucida per legno a base acqua

Inodore, Infiammabile

Elastica e resistente alle intemperie



Codice

0310

Descrizione

A base di resine acriliche è una vernice trasparente con effetto finale lucido, essiccante all'aria, di rapido indurimento; il film asciutto presenta elevate caratteristiche di resistenza all'abrasione, agli agenti atmosferici e chimici, buona flessibilità e compattezza.

Impiego

Superfici in legno nuove, vecchie, precedentemente verniciate sia all'esterno che all'interno.

Aspetto del film

Lucido o Satinato

Colore

Incolore - Tinte Cartella

Componenti

1

Indurimento

Evaporazione e coalescenza del polimero

Peso specifico	1,000 - 1,050 gr / ml						
Volume dei solidi	33 %						
VOC	40 gr/ litro						
Resa teorica	8 - 9 mq / litro per legni a medio assorbimento						
Punto di infiammabilità	ND						
Preparazione delle superfici	Superfici nuove o riportate a nuovo: Carteggiare per asportare le fibre di legno sollevate, eventuali tracce di resina vanno asportate mediante utilizzo di diluente nitro. Stuccare eventuali imperfezioni, carteggiare ed asportare la polvere. Dare una prima mano di impregnante diluito al 40 - 50% con acqua. Dopo essiccazione, carteggiare e dare una seconda mano per manufatti destinati all'interno, per l'esterno 3 mani. Superfici già verniciate: Eliminare vecchi strati di vernice in fase di distacco ed irruvidire la superficie. Carteggiare eventuali stuccature e depolverare. Applicare l'impregnante come sopra.						
Preparazione del prodotto	Miscelare il prodotto prima dell'uso e aggiungere acqua <table> <tr> <td>Componente A</td><td>100</td></tr> <tr> <td>Diluente Acqua</td><td>10-20% prima mano</td></tr> <tr> <td></td><td>5-6 % seconda mano</td></tr> </table>	Componente A	100	Diluente Acqua	10-20% prima mano		5-6 % seconda mano
Componente A	100						
Diluente Acqua	10-20% prima mano						
	5-6 % seconda mano						
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 8 a 35°C Temperatura supporto: > di 5°C Umidità: 0 - 75 %						
Tempi di essiccazione e indurimento	A 20°C e 65% UR Secco al tatto 1 ora; sovra verniciabile dopo 7 ore						

Applicazione

Pennello, rullo, spruzzo
Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola.
Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio.
Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate

Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Comp A Lt. 2,5 Lt. 0,750

