Scheda Tecnica

LUXURY

- Finitura lucida bucciata a base acqua
- Elevata lavabilità
- Idoneo per interno ed esterno

Codice	0905
Descrizione	Pittura a base di copolimeri vinilversatici in dispersione acquosa. Indicato per interno di ospedali, scuole, e per tutti gli ambienti dove è richiesto un elevato standard di pulizia. Se applicato con l'apposito rullo si ottiene l'effetto Buccia d'Arancia.
Impiego	Può essere applicato su intonaci vecchi e nuovi a base di leganti idraulici, su calcestruzzo, superfici in gesso e cartongesso. Vecchie pitture di natura organica o inorganica, purchè ben aderenti. Evitare l'applicazione su supporti umidi o tendenzialmente alcalini.
Aspetto del film	Lucido
Colore	Bianco e da cartella
Componenti	1
Indurimento	Fisico per evaporazione dell'acqua e coalescenza del polimero

Copyright 2018 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 00379520729
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Peso specifico	Da 1,170 gr/m
Volume dei solidi	43 %
VOC	71,53 gr/ litro
Spessore minimo	100 micron
Resa teorica	4,3 mq / litro per uno spessore di 100 micron secchi
Punto di infiammabilità	Componente A > 114°C
Preparazione delle superfici	Superfici nuove: Primerizzate con isolante acrilico (IMPRIMITURA ACRILICA), in presenza di superfici ad elevata alcalinità (intonaci a calce) usare un isolante neutralizzante universale,a base di resine alcali resistenti a base solvente (PRIMER ALLA PLIOLITE) o a base acqua (H95 IMPRIMIUTRA) In presenza di pitture a calce o tempera, asportarle interamente dalla superficie mediante lavaggio o abrasione. In presenza di muffe provvedere a un adeguato trattamento antimuffa con il nostro SET ANTIMUFFA.
Preparazione del Prodotto	Miscelare il prodotto prima dell'uso Componente A 100 Acqua 1° mano diluire al 20 – 25% 2° mano diluire al 10 – 15% max 5% per ridurre l'effetto bucciato
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 – 75 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.

Copyright 2018 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 00379520729
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Tempi di essiccazione e indurimento	A 25°C e 65% di umidità 1 – 2 ore
Tempi per la sovraverniciatura	6 ore
Applicazione	Rullo, pennello solo piccoli ritocchi. Per applicazioni a rullo utilizzare rulli in spugna a grana media.
Durata in magazzino	2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)
Confezioni	Lt. 14; Lt. 5; Lt. 2,5.
Note e avvertenze generali	Conservare ii prodotto al fresco e preservare dal gelo (temperatura ambiente non inferiore a 5°C). Per evitare difetti di filmazione, non applicare in presenza di condensa, sotto l'azione diretta del sole e del vento ea temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 30°C o con umidita relativa superiore all'85%. Basse temperature e alte percentuali di umidita possono alterare i tempi di essiccazione. Mescolare accuratamente prima e durante l'utilizzo. In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che gli stessi siano asciutti e ben stagionati (minima quattro settimane). In presenza di muffe o funghi eliminare gli inquinanti con LASER 23. Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto, soprattutto in caso di pareti già pitturate. Applicazioni realizzate in condizioni atmosferiche diverse, a distanza di tempo e/o con lotti differenti possono risultare di tonalità non omogenee. Per evitare differenze cromatiche, si consiglia di utilizzare lo stesso lotto di fabbricazione per la medesima parete e di terminare sempre l'applicazione su spigoli, marcapiani o in zone dove gli eventuali segni di ripresa non siano visibili. Non utilizzare tinte riprodotte con sistemi differenti. Per lavori all'esterno di notevole impegno e con necessita di resistenze particolari consultare ii servizio tecnico. Si raccomanda l'impiego di teli ombreggianti a protezione da eventuali piogge e dai raggi solari. In caso di piogge nei primi 5-10 giorni dall'applicazione, si potrebbero evidenziare zone con colature traslucide: tale fenomeno è destinato a scomparire nel tempo. Il prodotto acquista le sue proprietà di resistenza dopo circa 15-20 giorni dall'applicazione. Le rese sono calcolate su supporti adeguatamente preparati e mediamente assorbenti; si consiglia di determinare la resa effettiva con una prova pratica sul supporto specifico.

Copyright 2018 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 00379520729
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso. Non utilizzare acqua corrente per l'operazione di pulizia
I contenitori vuoti o con tracce poco evidenti di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

Copyright 2018 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 00379520729
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it