

## Micos



Finitura sintetica mano unica

Esplica una buona protezione anticorrosiva

Idoneo per ambienti rurali e media aggressività



Codice

0106

Descrizione

Finitura sintetica a base di resine gliceroftaliche modificate, e un alto contenuto di ossido di ferro micaceo che esplica una doppia azione anticorrosiva chimica e ad effetto barriera, ostacolando l'infiltrazione dell'acqua e l'attacco dagli agenti chimici ed atmosferici prolungando la resistenza al degrado del supporto. E' un prodotto polivalente ed utilizzabile sia come fondo che come finitura, inoltre per il suo particolare effetto cromatico è usato per manufatti in ferro quali porte, finestre, cancellate, ringhiere, balconi, oggetti artistici, esposti in ambienti umidi o in ambienti difficili come quelli marini o industriali. Per una migliore resistenza al graffio è possibile applicare una mano di LEGNO VIVO POLIURETANICO INCOLORE.

Impiego

Come mano unica direttamente su ferro nuovo e pulito, su lamiera zincata previa opportuna preparazione, per la protezione di carpenterie e manufatti metallici dove si voglia impartire un effetto antichizzato

Aspetto del film

Opaco

Colore

Da cartella

Componenti

1



## Scheda Tecnica

Indurimento	Fisico per evaporazione dei solventi e polimerizzazione ossidativa
Peso specifico	1,620
Volume dei solidi	50%
Voc	400 gr/litro
Spessore minimo	80 - 100 micron
Resa teorica	6,250 mq / litro per uno spessore di 80 micron secchi
Punto di infiammabilità	27°C
Resistenza alla temperatura	80°C in continuo, 120 °C discontinuo
Preparazione delle superfici	<p>Superfici in ferro nuove: asportare eventuali tracce di olio o di ruggine tramite pulizia meccanica o sabbiatura. Eliminare eventuali tracce di polvere e assicurarsi che il supporto sia ben asciutto, quindi applicare due mani di MICOS. In caso di ferro ben pulito e senza la presenza di ruggine pulire la superficie con panno imbevuto di diluente, assicurarsi che la superficie sia ben asciutta e quindi applicare il MICOS.</p> <p>Superfici in ferro già verniciato: eliminare eventuali parti in fase di distacco, e ruggine tramite un'azione meccanica o manuale, carteggiare anche le vecchie pitture ben ancorate e procedere con l'applicazione di 1 o 2 mani della nostra antiruggine anticorrosiva a base di fosfato di zinco RESINZINC o a base di minio di piombo MINIOCROM. In caso si tratti di superfici gravemente ammalorate è consigliabile effettuare una pulizia del supporto tramite sabbiatura. Aspirare eventuali tracce di polvere e applicare 1 o 2 mani di RESINZINC o MINIOCROM.</p> <p>Lamiera zincata o Alluminio: eliminare eventuali tracce di ossidi presenti sul supporto attraverso una pulizia manuale o meccanica.</p> <p>Sgrassare la superficie, accertarsi che il supporto sia ben asciutto e pulito, quindi procedere con l'applicazione di una mano del nostro fondo epossidico bicomponente EPOFOND ZINC, o con il nostro wasch primer RESIDUR.</p> <p>Ad essiccazione avvenuta, applicare 2 mani di MICOS.</p>
Preparazione del prodotto	Miscelare il prodotto prima dell'uso e aggiungere il diluente sintetico Componente A: 100 Diluente: 10 -20 % in funzione dello spessore del film secco da applicare.



## Scheda Tecnica

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C  
Temperatura supporto: > di 10°C  
Umidità: 0 - 85 %  
Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.

### Tempi di essiccazione e indurimento

Per spessori di 80 micron (umidi):  
10°C: 8 ore al tatto, 24 in profondità  
20°C: 3 ore al tatto, 12 in profondità  
30°C: 1 ora al tatto, 5 in profondità

### Tempi per la sovraverniciatura

Pennello, rullo, spruzzo  
Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola.  
Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio.  
Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate

### Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

### Confezioni

Lt. 2,5; Lt. 0,750