Scheda Tecnica

MINIOCROM 3





- Primer oleofenolico
- Esplica un’ottima protezione anticorrosiva
- Effetto barriera

Codice	0504
Descrizione	Primer oleofenolico esplica una duplice azione anticorrosiva chimica (saponi di piombo) e ad effetto barriera.
Impiego	Primer per acciaio sabbiato grado SA 2 o spazzolato secondo il grado CST3 dello Sensk Standard SIS 1967. Viene ricoperto con finiture sintetiche tipo Resing, Toplac, Novolux, Resilux, entro sette giorni dall’applicazione. Oltre provvedere ad una leggera abrasione della superfice.
Aspetto del film	Opaco
Colore	Rosso
Componenti	1
Indurimento	Fisico per evaporazione dei solventi e polimerizzazione ossidativi.

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Peso specifico	1,520 gr/ml
Volume dei solidi	61 %
VOC	319 gr/ litro
Spessore minimo	40 – 50 micron
Resa teorica	15 mq / litro per uno spessore di 40 micron secchi
Punto di infiammabilità	Componente A 34°C Diluente 34°C
Resistenza alla temperatura	100°C in continuo, 140 °C discontinuo
Resistenza alla nebbia salina	Spessore 80 micron 1000 ore, nessun blistering, né propagazione di ruggine.
Preparazione delle superfici	Acciaio nuovo: Sabbiatura SA 2 o spazzolatura , comunque superfici pulite. Vecchie verniciature: Spazzolatura, depolverazione
Preparazione del prodotto	Miscelare il prodotto prima dell'uso e aggiungere il diluente Componente A 100 Diluente Sintetico 5 – 10 % in funzione dello spessore del film secco da applicare.
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 – 85 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Tempi di essiccazione e indurimento	Per spessori di 45 micron: 10°C: 6 ore al tatto, 48 in profondità 20°C: 3 ore al tatto, 24 ore in profondità 30°C: 2 ore al tatto, 10 ore in profondità
Tempi per la sovraverniciatura	Minimo (ore): 10°C - 24 ore; 20°C - 12 ore; 30°C - 6 ore Massimo: illimitato in assenza di contaminanti
Applicazione	Pennello, rullo, spruzzo Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola. Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio. Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate
Durata in magazzino	2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)
Confezioni	Comp A lt. 2,5 lt. 0,750 - Diluente 1,5, 25

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it