

Nitrocolor Opaco/Lucido



Smalto nitro alchidico

Brillante ed elastico

Buona resistenza agli agenti atmosferici



Codice

0201 - 0202

Descrizione

Smalto nitro cellulosico modificato

Impiego

Come finitura per veicoli industriali, macchine agricole, apparecchiature industriali. Assicura una rapida essiccazione unitamente a una buona resistenza agli agenti atmosferici, urti e abrasione. Può essere applicato direttamente su lamiera.

Aspetto del film

Brillante - Opaco

Colore

Bianco - Nero - Tinte Ral

Componenti

1

Indurimento

Fisico per evaporazione dei solventi

Peso specifico

1,080 - 1,120

Volume dei solidi	38%
Voc	385 gr/lt
Spessore minimo	50 - 60 micron
Resa teorica	6,3 mq / litro per uno spessore di 60 micron secchi
Punto di infiammabilità	6°C
Resistenza alla temperatura	Max 100°C
Preparazione delle superfici	Superfici primerizzate con antiruggini RE o lamiera sgrassata
Preparazione del prodotto	Miscelare il prodotto prima dell'uso e aggiungere il diluente Componente A: 100 Diluente: 30 - 40 % Diluente Nitro in funzione dello spessore del film secco da applicare.
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 - 85 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada
Tempi di essiccazione e indurimento	Per spessori di 60 micron: 10°C: 1 ore al tatto, 8 in profondità 20°C: 25' al tatto, 2 ore in profondità 30°C: 12' minuti al tatto, 1 ora in profondità
Tempi per la sovraverniciatura	Minimo (ore): 10°C - 12 ore; 20°C - 8 ore; 30°C - 6 ore Massimo: illimitato in assenza di contaminanti
Applicazione	Spruzzo Pennello solo per ritocchi



Scheda Tecnica

Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Kg. 20 - Lt. 4 - Lt. 0,750