

Novolux



Finitura sintetica

Buona brillantezza e dilatazione

Ottima resistenza agli agenti atmosferici



Codice	0104
Descrizione	Finitura a base di resine sintetiche modificate con oli siccativi non ingiallenti.
Aspetto del film	brillante
Colore	Bianco e colori cartella
Componenti	1
Indurimento	Fisico per evaporazione dei solventi e polimerizzazione ossidativi.
Peso specifico	1,180
Volume dei solidi	51%
Voc	380 gr/litro

Spessore minimo	50 -60 micron			
Resa teorica	8.5 mq / litro per uno spessore di 60 micron secchi			
Punto di infiammabilità	Componente A	34°C		
	Diluyente	34°C		
Resistenza alla temperatura	Max 100°C in continuo, 140°C in discontinuo			
Preparazione delle superfici	Superfici primerizzate con antiruggini tipo: RESINFER, RESINCOR R.E., RESINZINC.			
Preparazione del prodotto	Miscelare il prodotto prima dell'uso e aggiungere il diluyente			
	Componente A	100		
	Diluyente	5 - 10 % in funzione dello spessore del film secco da applicare.		
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C			
	Temperatura supporto: > di 10°C			
	Umidità: 0 - 85 %			
	Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.			
Tempi di essiccazione e indurimento	Per spessori di 45 micron	10°C	20°C	30°C
	Secco al tatto	4	2	1 ore
	Secco in profondità	24	12	6 ore
Tempi per la sovraverniciatura		10 ° C	20 ° C	30
	Minimo (ore)	10°C	20°C	30°C
		24	12	6
	Massimo	illimitato in assenza di contaminanti		
Applicazione	Pennello, rullo, spruzzo.			
	Per applicazione a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola.			
	Per applicazione a rullo, rulli a pelo raso .			



Scheda Tecnica

Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Comp A 0,750 Lt 2.5 Lt. Lt. 0,375
Diluent: 1 Lt , 5Lt, 25 Lt