

PERLA



Stucco acrilico a base acqua

Lavabile

Perlescente



Codice

0714

Descrizione

Stucco a base di resine acriliche in emulsione acquosa e speciali pigmenti che donano al prodotto particolari effetti tipici dell'oro e dell'argento. PERLA è un prodotto lavabile

Impiego

Stucco a base di resine acriliche in emulsione acquosa e speciali pigmenti che donano al prodotto particolari effetti tipici dell'oro e dell'argento. PERLA è un prodotto lavabile

Aspetto del film

Perlescente

Colore

Tinte cartella

Componenti

1

Indurimento

Fisico per evaporazione dell'acqua e coalescenza del polimero.

Peso specifico

Da 1,03 gr/m

VOC

40 gr/ litro

Spessore minimo

50 -60 micron

Resa teorica

4-5 mq / kg per uno spessore di 50 micron secchi

Punto di infiammabilità

Componente A > 114°C

Resistenza alla temperatura

Max 60°C

Preparazione delle superfici

Applicare una mano del nostro isolante IMPRIMITURA ACRILICA diluita con acqua in rapporto 1 a 5 (ogni litro di IMPRIMITURA ACRILICA miscelare 5 litri di acqua).
Superfici vecchie: rimuovere tutte le parti in fasi di distacco, e dopo accurata pulizia del supporto, applicare una mano del nostro isolante IMPRIMITURA ACRILICA diluita con acqua in rapporto 1 a 5 (ogni litro di IMPRIMITURA ACRILICA miscelare 5 litri di acqua).

Preparazione del prodotto

Pronto all'uso. Miscelare il prodotto prima dell'uso
Componente A 100

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C
Temperatura supporto: > di 10°C
Umidità: 0 - 85 %
Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugi

Tempi di essiccazione e indurimento

Per spessori di 50 micron	10°C	20°C	30°C	
Secco al tatto	3	1	0,5	ore
Secco in profondità	8	4 -5	2	

**Tempi per la
sovraverniciatura**

Minimo (ore)	10°C	20°C	30°C
	8	4	3
Massimo	illimitato in assenza di contaminanti		

Applicazione

Dopo adeguata preparazione del supporto applicare il prodotto come segue: applicare una mano del nostro fondo bianco SABBIAFOND dello stesso tono della finitura con pennello o rullo diluito con acqua al 20-25%. Per ottenere un colore della nostra mazzetta miscelare nella quantità indicata sulla nostra cartella LINEA PLATINUM aggiungere e miscelare le nostre paste coloranti TONER.

Prima mano: stendere PERLA in modo uniforme non diluito con l'apposito frattone di plastica, mettendo una buona quantità di prodotto e rasare fino ad ottenere una superficie liscia.

Seconda mano: dopo 4-5 ore applicare una seconda mano sempre con l'apposito frattone di plastica, creando macchie incrociate da destra a sinistra dall'alto verso il basso, con movimenti delicati, creando in questo modo la decorazione desiderata.

Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Comp A Kg. 2 - Kg. 5.