

PETRA



Rivestimento Autolucidante

A base di Calce Spenta

Riempitivo



Codice

0724

Descrizione

PETRA è un rivestimento riempitivo a spessore autolucidante a base di calce spenta bicarbonata, polvere di marmo e additivi di natura vegetale adatta per ottenere effetti che imitano l'aspetto naturale della pietra, o intonaci di un tempo.

Impiego

Si applica su qualsiasi superficie murale interna, previa preparazione del supporto, permettendo la massima traspirabilità, favorendo la naturale diffusione dell'umidità attraverso l'intonaco e la muratura, ed infine evitando la formazione di muffe e batteri e nel tempo.

Aspetto

Pasta bianca tixotropica

Indurimento

Coalescenza dell'emulsione vinilica

Resa

1,5 - 2,2 Kg. per metro quadrato in funzione dell'effetto da ottenere e dal metodo di applicazione

Preparazione delle superfici

Superfici nuove: assicurarsi che i supporti siano ben asciutti. In presenza di muffe, trattare la superficie con idonei risananti. Eliminare eventuali efflorescenze e pitture in fase di distacco mediante spazzolatura e lavaggio. Primerizzare il tutto con una mano del nostro prodotto SABBIAFOND PER MARMOREO diluito al 20-25% con acqua.

Superfici vecchie: eliminare vecchie pitture in fase di distacco. Pitture a base di tempera vanno asportate mediante spazzolatura e lavaggio. Primerizzare il tutto con una mano del nostro SABBIAFOND PER MARMOREO diluito al 20-25% con acqua.

Preparazione del prodotto

Prodotto pronto all'uso. Mescolare il prodotto prima dell'uso con una spatola

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: da + 8 a 35°C

Umidità: 0 - 75 %

Umidità del supporto < 10%

Essiccazione

A 20°C e 65% UR Spessore 400 - 500 micron

Carteggiabile dopo 1 - 2 ore in funzione dello spessore

Sovraverniciabile dopo 5 - 6 ore previa imprimitura con fissativo.

Applicazione

Dopo aver applicato una mano del SABBIAFONDO PER MARMOREO per assicurare un perfetto ancoraggio procedere con la preparazione della tinta con i colori indicati sulla nostra cartella colori indicati sulla nostra cartella e lasciare riposare per almeno 24 ore. Stendere il prodotto sulla superficie con una spatola in acciaio in modo uniforme e quindi, a seconda dell'effetto desiderato, utilizzare l'attrezzo adatto (spatola, frattone, spazzola, ecc). Prima che il prodotto sia completamente essiccato, si può ripassare con la spatola di acciaio per schiacciare le parti in rilievo, e per compattare il tutto. Attendere circa una decina di minuti e ripassare con la spatola in posizione inclinata e ben pulita su tutta la superficie. Così facendo si otterrà una superficie lucida e morbida al tatto. Ad essiccazione avvenuta di PETRA, si può applicare con una spugna o con il guanto, una mano del nostro prodotto ANTICHE CERE tal quale, oppure diluito con circa il 30% con acqua. E' anche possibile colorare ANTICHE CERE con i nostri TONER. Oppure applicare sempre con una spugna o con un guanto una mano del nostro prodotto DELICATO diluito al 30% con acqua, o una mano del nostro prodotto SOFT tal quale.

Durata in magazzino

1 anno in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Kg. 20 Kg. 10 Kg. 2 Kg.

