

PITTURA PER COPERTA



Finitura alchidica Antiscivolo

Brillante ed elastica

Ottima resistenza agli agenti atmosferici



Codice

1007

Descrizione

Finitura a base di resine gliceroftaliche modificate con oli siccativi non ingiallenti che conferiscono al prodotto un'alta resistenza ai raggi ultravioletti, ottima pennellabilità, durezza in superficie, e alta resistenza agli agenti atmosferici e salini. Ad essiccazione avvenuta il prodotto fornisce una superficie antiscivolo.

Impiego

Come finitura per coperte in legno e ferro di imbarcazioni ad uso turistico o da lavoro tipo yacht, pescherecci, gozzi, rimorchiatori e navi in genere.

Aspetto del Film

Brillante

Colore

Bianco - Verde- Rossa-Azzurro

Componenti

1

Indurimento

Fisico per evaporazione dei solventi e polimerizzazione ossidativi.

Peso specifico

1,000 - 1,140 g r/ ml

Volume dei solidi	51 %
VOC	380 gr/ litro
Spessore minimo	50 - 60 micron
Resa teorica	8.5 mq / litro per uno spessore di 60 micron secchi
Punto di infiammabilità	Componente A 34°C Diluyente 34°C
Resistenza alla temperatura	Max 100°C in continuo, 140°C in discontinuo
Preparazione delle superfici	Ferro: assicurarsi che il supporto sia ben pulito asciutto e sgrassato. Eliminare eventuali macchie di ruggine e applicare una mano di antiruggine tipo: RESINFER, RESINCOR R.E., RESINZINC o MINIOCROM. Legno: applicare una mano di MINIOCORM e due mani di PITTURA PER COPERTA.
Preparazione del prodotto	Miscelare il prodotto prima dell'uso e aggiungere il diluyente Componente A 100 Diluyente 5 - 10 % in funzione dello spessore del film secco da applicare.
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 - 85 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.
Tempi di essiccazione e indurimento	Per spessori di 45 micron: 10°C: 4 ore al tatto, 24 ore in profondità 20°C: 2 ore al tatto, 12 ore in profondità 30°C: 1 ora al tatto, 6 ore in profondità

**Tempi per la
sovraverniciatura**

Minimo: 10°C - 24 ore; 20°C - 12 ore; 30°C - 6 ore
Massimo (mesi): illimitato in assenza di contaminanti

Applicazione

Pennello, rullo, spruzzo.
Per applicazione a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola.
Per applicazione a rullo, rulli a pelo raso.

Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Comp A Lt. 16, Lt. 2,5, Lt. 0,750 Diluente Lt. 25 - Lt. 5 - Lt.

